8-12小时AB胶水，水晶影像胶水，平面软硬滴胶，胸牌滴胶

产品名称	8-12小时AB胶水，水晶影像胶水，平面软硬滴胶，胸牌滴胶
公司名称	深圳优特美胶业有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华郭吓工业园
联系电话	86-075527047770

产品详情

Y-806AB平面硬胶资料

本　剂 (A)　　品名：Y-806A　粘度: 7000—7500CPS　外观：透明
比重：1.12

固化剂（B）　　品名：Y-806B　粘度：80-100cps　　外观: 透明
比重:0.8

配合比:A:B=3:1（重量比）　　可使用时间100g×25℃ 20分钟

初期硬时间：8小时（50℃×3小时 60℃×1小时）

主要用途: 适用于产品滴胶，表面披覆，电子零件等表面灌注 披覆

主要 特长:
高透明、赖黄变性优、消泡性极佳，光泽度、
剪断强度：130-140（kg/cm2）　　接着强度: 150-180（kg/cm2）

硬化物特性: 弯曲强度：210-220（kg/cm2）　　热变形温度: 85℃
硬　度：80-85（SHORED）　　表面阻抗：1×1015（Ω/cm2）

电机特性:　容积阻抗:3×1015（Ω/cm2）　　介电常数: 4.2
破坏电压: 22kv以上（kv/mm2）

注：Y-806AB平面硬胶在常温25℃以下时硬化时间会延长，如要硬化时间缩短，必须以40-60℃温度烘烤2-4小时。

同时,Y-806AB平面硬胶在搅拌后会产生60℃左右的高温,请合理应用。

产品包装：4kg/组，20kg/组，可按客户要求包装。

不解之处请致电本公司业务部！我们将仔细周到的为您解答…謝謝！