

深圳橡胶胶辊|印刷胶辊厂家|线路板胶辊|玻璃清洗机胶辊

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 深圳橡胶胶辊 印刷胶辊厂家 线路板胶辊 玻璃清洗机胶辊 |
| 公司名称 | 深圳市成功印刷胶辊制品厂 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省深圳市龙华镇上塘新东工业区A栋 |
| 联系电话 | 0755-28070197 13922840879 |

产品详情

深圳橡胶胶辊,印刷胶辊厂家,线路板胶辊,玻璃清洗机胶辊【成功印刷 蒋先生 13922840879】成功印刷专注胶辊8年,印刷胶辊、橡胶胶辊、硅胶胶辊、工业胶辊、机械胶辊..... 橡胶胶辊在交变应力和应变作用下,物理机械性能逐渐变坏,最后丧失使用价值称为胶辊的疲劳老化,由臭氧引起的老化称为臭氧老化。橡胶胶辊的臭氧老化与其他因素所产生的老化有所不同,都有如下表现: 1、未受拉伸的橡胶胶辊暴露在O3环境中时,橡胶与O3反应直到表面上的双键完全反应完后终止,在表面上形成一层类似喷霜状的灰色的硬脆膜,使其失去光泽。受拉伸的橡胶胶辊在产生臭氧老化时,表面要产生臭氧龟裂,橡胶胶辊的臭氧龟裂有一个临界应力存在,当橡胶的伸长或所受的应力低于临界值时,在发生臭氧老化时是会产生龟裂的。 2、橡胶胶辊的臭氧老化是一种表面反应,未受应力的橡胶表面反应深度为10 - 40个分子厚。 3、橡胶胶辊在产生臭氧龟裂时,裂纹的方向与受力的方向垂直,这是臭氧龟裂与光氧老化致龟裂的不同之处。但应注意,在多方向受到应力的橡胶胶辊产生臭氧老化时,所产生的臭氧龟裂很难看出方向性,与光氧老化所产生的龟裂相似。 全国免长途热线: 4006-077-088转0879 联系人: 蒋先生 手机: 13922840879 电话: 0755-28070197 邮箱: cgjiaogun888@163.com 网址: <http://www.szcgysjg.com> 地址: 广东省深圳市龙华镇上塘新东工业区A栋