

# 耐磨PA66 美国杜邦 70G20HSL 黑色本色玻纤增强20%尼龙 热稳定性

产品名称	耐磨PA66 美国杜邦 70G20HSL 黑色本色玻纤增强20%尼龙 热稳定性
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

PA66/????/70G20HSL?

级别：注塑级特性：20玻纤增强、耐磨、高强度、热稳定性。用途：汽车部件、电子电器部件。原料技术数据：性能项目

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试值	
基本性能 吸水率	饱和(23)	ASTM D-570	7.1	
物理性能 比重	---	ASTM D-792	1.22	
机械性能	埃佐冲击强度	23,DAM	ASTM D-256	48
	埃佐冲击强度	23,50RH	ASTM D-256	53
	拉伸强度	23,DAM	ASTM D-638	103.4
	拉伸强度	23,50RH	ASTM D-638	82.7
	断裂伸长率	23,DAM	ASTM D-638	2
	断裂伸长率	23,50RH	ASTM D-638	8
	挤剪强度	23,DAM	ASTM D-732	76
	挠曲模量	23,DAM	ASTM D-790	4826
	挠曲模量	23,50RH	ASTM D-790	2758
	挠曲强度	23,DAM	ASTM D-790	165
热性能	洛氏硬度M	DAM	ASTM D-785	M95
	洛氏硬度M	50RH	ASTM D-785	M84
	洛氏硬度R	DAM	ASTM D-785	R122
	洛氏硬度R	50RH	ASTM D-785	R113
	泰伯磨耗量	50RH	---	12
	熔点	DAM	ASTM D-789	255
	热畸变温度	1.8MPa	ASTM D-648	243
	熔点	50RH	ASTM D-789	255
线性热膨胀系数	---	ASTM D-696	2.7 × 10 <sup>-4</sup>	

