

# 化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器

产品名称	化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器在水泥砂浆中掺入各种外加剂、掺合料的防水砂浆，可提高砂浆的密实性、抗渗性，应用已较为普遍。而在水泥砂浆中掺入高分子聚合物配制成具有韧性、耐冲击性好的聚合物水泥砂浆，是近年来国内外发展较快、具有较好防水效果的新型防水材料。由于外加剂、掺合料和聚合物的质量参差不齐，化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器配制防水砂浆必须根据不同防水工程部位的防水规定和所用材料的特性，提供能满足设计要求的适宜配合比。配制过程中，必须做到原材料的品种、规格和性能符合现行国家标准或行业标准的要求，同时计量应准确，搅拌应均匀，现场抽样检验应符合设计要求。4.2.8 目前掺入各种外加剂、掺合料和聚合物的防水砂浆品种繁多，给设计和施工单位选用这些材料带来一定的困难。《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008第4.2.8条列出了防水砂浆主要性能要求，化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器可以满足设计和施工单位使用。同时规定：掺外加剂、掺合料的防水砂浆，其粘结强度应大于0.6MPa，抗渗性应大于或等于0.8MPa；聚合物水泥防水砂浆，其粘结强度应大于1.2MPa，抗渗性应大于或等于1.5MPa，化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器砂浆浸水168h后材料的粘结强度及抗渗性的保持率应大于或等于80%。又按《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984—2005的规定，粘结强度7d应大于或等于1.0MPa，28d应大于或等于1.2MPa；抗渗压力7d应大于或等于1.0MPa，28d应大于或等于1.5MPa。综上所述，防水砂浆的粘结强度和抗渗性应是进场材料必检项目。

4.2.9 水泥砂浆防水层不宜单独作为一个防水层，而应与基层粘结牢固并连成一体，共同承受外力及压力的作用。水泥砂浆防水层宜采用分层抹压法施工，化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器水泥砂浆防水层各层之间应紧密贴合，防水层与基层之间必须粘结牢固，无空鼓现象。

由于本次修订将普通水泥砂浆防水层取消，水泥砂浆防水层与基层之间的粘结牢固显得格外重要，化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器故对原条文作了局部修改。本条检验方法是观察和用小锤轻击检查。在确定水泥砂浆防水层是否有空鼓时，化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器应符合以下规定：一是对单个空鼓面积不大于0.01m<sup>2</sup>且无裂纹者，一律可不作修补；局部单个空鼓面积大于0.01m<sup>2</sup>或虽面积不大但裂纹显著者，应予修补。二是对已经出现大面积空鼓的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理或建设单位认可后处理。三是对水泥

砂浆防水层经处理的部位，化工行业塔器设备厂家，化工行业塔设备企业，菏泽花王容器应重新检查验收。