

## 泰安莱芜地区车间地坪漆 工厂耐磨地坪施工

产品名称	泰安莱芜地区车间地坪漆 工厂耐磨地坪施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择)
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

### 产品详情

来完成。6、平整的表面允许空隙为2-2.5mm，含水率在6%以下。7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补披刮，实干后打磨吸尘。9、清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

二、环氧地坪漆的涂饰

- 1、在处理清洁、平整的水泥地面，采用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。
- 2、环氧封闭底漆的特性：有很强的渗透性和极好的附着力，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。
- 3、涂刷要求：在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 4、局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。
- 5、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后使用。
- 6、混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。
- 7、使用普通固化剂施工温度在5~35℃进行，低于5℃需使用低温固化剂，否则不能进行施工。
- 8、环氧封闭底漆的干膜厚度10-15 μm，覆盖率为0.14kg/m<sup>2</sup>。

三、环氧地坪漆刮涂无溶剂在有漆膜厚度要求的情况下，必须采取刮涂无溶剂环氧中涂漆来达到漆膜厚度的要求，同时可以使地面的平整度增加，又可以增强整个地坪的机械强度。

- 1、采用刮涂的施工方法，施工时将A组份初步搅匀后，再将B组份倒入A组份，然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为30分钟(25℃)。
- 2、被涂物含水率大于8%，涂装场所地表温度低于5℃，高于35℃，相对湿度大于80%，应避免施工。
- 3、施工一道中涂漆，实干后，经打磨清理。

环氧地坪漆无毒环保，抗静电，防滑耐磨，颜色多种，只要您提供样板色，我们就给您定做，高质量的环氧地坪漆，更值得期待更值得拥有，山东

财通地坪公司一直追求打造精品，在同行业有较好的口碑，同时也受到新老客户的青睐。我们一直在努力

## 用途

环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的

用途要求设计多种方案，

如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。

适用于各种场地，如：厂

房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。