

聚硫密封胶施工要点

产品名称	聚硫密封胶施工要点
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/千克
规格参数	标准:国标 密度:1.6g/cm 包装规格:25kg/件
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫密封胶的施工要点：

聚硫密封胶的施工前，先在施工缝内填充聚乙烯泡沫板等填缝材料。

- 1、如果缝隙在1cm左右，推荐使用胶枪施工，先将缝隙表面清洁处理，除去灰尘和油污，确保基层干燥。将胶枪的胶嘴深入缝隙的底部，然后再打胶，胶体突出缝面后移动胶枪，这样可以防止气泡的产生，确保缝隙填充紧密。
- 2、当缝隙宽2至5 cm之间，则可以使用刮板施工，一般分2次填胶，首先将胶体刮在缝内两侧侧面，2次是将缝隙填满并压平，填充聚硫密封胶时应防止气泡混入，需压实，填平密封处。
- 3、当缝隙宽超过5cm时，可采用直接灌注并用刮板刮平。配好的密封胶要在规定时间内用完，以免固化造成浪费。

聚硫密封胶储存条件：

聚硫密封胶需远离火源，应置于阴凉、通风、干燥处，宜在5-25℃下贮存。聚硫密封胶可与普通物品运输。