

江门联益化工厂供应附着力强、干燥快、耐磨性、搞刮伤、耐酸、耐碱水性金属自干漆

产品名称	江门联益化工厂供应附着力强、干燥快、耐磨性、搞刮伤、耐酸、耐碱水性金属自干漆
公司名称	江门市蓬江区联益精细化工厂
价格	62.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省江门市蓬江区棠下镇莲塘工业开发区
联系电话	86-07503578545 13702270108

产品详情

HZK系列水性金属自干漆

一、HZK系列水性自干漆特性

HZK系列水性自干漆由丙烯酸树脂、无机粘合剂、防腐剂、有机颜料及特殊助剂等组成，为单组份自干水性漆料。

HZK系列水性自干漆具有附着力强、干燥快、耐磨性、搞刮伤、耐酸、耐碱和施工方便等优点。

HZK系列水性自干漆适用于金属的表面，防锈、防腐和表面装饰。

HZK系列水性自干漆产品有平光清漆、哑光和半哑光清漆、蒙砂清漆、各种实色漆、透明色漆，特殊颜色和效果的色漆，可按客户提供样品要求调配。

二、技术指标：

HZK水性自干漆（喷涂7天/25 ± 2 后检测）

项 目

技术指标

涂膜外观	平整光滑（颜色可按客户要求）
光泽（60度）	60
干燥条件（25℃，相对湿度65%）	表干：30min 实干：48h
硬度（中华牌铅笔）	H
附着力（画格法）	1级
柔韧性	2mm
冲击试验	50kg/cm
耐水性（浸蒸馏水48h）	不起泡，不脱落，可复原
耐酒精（60%浓度浸72h）	不咬起，不起泡
耐酸性硅玻璃膏24h	不起泡，不起皱
耐碱性（5%氢氧化钠溶液浸泡24h）	不起泡，不脱落

三、施工注意事项及使用方法：

- 1、涂装前工件表面处理干净，避免有机溶剂、油、碱、盐等机械杂质附表面，影响漆膜附着力。
- 2、涂料开罐后应充分搅拌均匀倒入调漆桶，用纯水无离子水或自来水将罐底残漆清洗干净，一并倒入调漆桶中，漆与水的比例为（1：0.1~0.2），加入稀释后搅拌均匀，用160目~200目滤网过滤后即可喷涂施工。
- 3、对稀好的涂料没有喷涂完，一定要用盖盖好，以便防止涂料表面结皮。

四、保质期货

产品应在通风、阴凉、干燥、包装完好的条件下贮存，产品保质期为六个月。

温馨提示：

环保安全性能

- 1、不含甲醛，不含游离TDI；
- 2、不含苯、甲苯、二甲苯；
- 3、不燃烧、无气味；
- 4、VOC含量优于环境标准要求；
- 5、如客户要求，可提供SGS测试报告。

注意事项

- 1、漆膜未干之前，涂装物应避免沾水；
- 2、本产品为水性涂料，勿与其他油漆混合使用；
- 3、施工环境应保持在相对温度不小于65%，温度不低于8℃；
- 4、色漆经长期存放，可能会出现轻微沉淀的情况，使用前应充分搅拌均匀，避免出现颜色不均匀现象；
- 5、在需做多层涂装时，应在底层涂层干燥后方可面层进行施工；
- 6、施工时若涂料粘上眼睛，应立即用清水冲洗，必要时应到医院就诊。

运输注意事项

- 1、堆放层数应符合本产中品所规定的范围（不能超过三层）；
- 2、搬运时应轻拿轻放、严禁倒放，翻转，碰撞而导致泄漏；
- 3、冬季运输应做好防冻措施，避免0℃以下环境运输。