

湖北销售丙烯酸聚氨酯防腐漆价格多少钱

产品名称	湖北销售丙烯酸聚氨酯防腐漆价格多少钱
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

湖北销售丙烯酸聚氨酯防腐漆价格多少钱

主要技术指标：

项目 指标 测试方法

容器中状态 无硬块，搅拌后呈均匀状态 目测

漆膜颜色与外观 符合商定标准样板或色卡及其色差范围，漆膜平整 GB/T 9761

细度，um 35 GB/T 1724

柔韧性，mm 1 GB/T 1731

附着力（划圈法），级 1 GB/T 1720

耐冲击性，cm 50 GB/T 1732

耐水性，144h 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 GB/T 1733

耐盐水性，144h 漆膜不起泡、无剥落、无锈斑 GB/T 1763

耐磨性（750g/500r），g 0.05 GB/T 1768

人工加速老化，2000h 失光2级，色差0级，裂纹0级，粉化0级 GB/T1865

施工说明：

使用施工方法：高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂和辊涂。

混合比例：双组份 主剂：固化剂=100:10-12.5（重量比）

熟化时间：30min

适用期：6h(23)温度越高湿度越大，适用期越短。

稀释剂：聚氨酯稀释剂X-10

工具清洗：聚氨酯稀释剂X-10

干燥时间：

底材温度（ ）表干 实干 重涂间隔

短 长

23 2小时 24小时 16小时 ——

5 8小时 36小时 30小时 ——

施工方法： 无气喷涂 空气喷涂 刷涂/辊涂

喷孔宽幅： 0.28-0.38mm 2-3mm

喷出压力（兆帕）：10-20 0.3-0.4

稀释剂用量（%） 0-5 0-15 0.5

注：一般情况下涂料中不加稀释剂，当环境温度低时用稀释剂来调节涂料粘度。

表面处理：

涂有底漆或中间层的底材表面必须清洁干燥，用适当的洗涤剂 and 高压淡水清除表面污物，在旧的环氧或聚氨酯漆膜上施工，应对旧漆进行拉毛处理。

施工条件：

涂装温度范围5 -40 ，相对湿度85%以下，雨、雪、风沙较大等恶劣天气，不能进行户外涂装。

配套：

前道涂料：环氧富锌底漆 环氧云铁防锈底漆

鳞片型水性无机富锌涂料 环氧磷酸封闭底漆

环氧云铁中间漆

包装规格：

甲组份（主剂）20kg 桶装 乙组份（固化剂）4kg