

上海氟碳面漆调色厂家详情电话咨询

产品名称	上海氟碳面漆调色厂家详情电话咨询
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

上海氟碳面漆调色厂家详情电话咨询

高耐候氟碳面漆

组成：本产品由FEVE氟碳树脂高耐候颜料功能颜填料、溶剂、助剂和脂肪族聚氨酯预聚物经研磨调制而成的双组份反应型涂料。

特性：干燥快、附着力好、优异的耐候性、保光、保色性，良好的耐油、耐水性、装饰好、不粉化、不泛黄。

用途：适用于桥梁钢结构、储罐、车辆、建筑物表面的装饰和保护性涂装。

技术指标：

项目 指标 检验方法

漆膜颜色及外观 符合样板色差，平整光滑 GB/T1729-79

粘度（涂-4杯），S 100 GB/T1723-93

细度， μm 20 GB/T1724-89

比重约，kg/L 1.15-1.29 GB/T6750-86

理论用量（干膜 $40\mu\text{m}$ ）， g/m^2 107-117 GB/T1758-89

表干, h 2 GB/T1728-89 (乙法)

实干, h 24 GB/T1728-89 (甲法)

附着力 (拉开法), Mpa 5 GB/T5210-2006

弯曲性能, mm 2 GB/T6742-2007

耐冲击性, kg.cm 50 GB/T1732-93

耐碱性 (5%NaOH), 240h 无明显变色, 无泡, 无锈 GB/T1764-89

耐酸性 (5%H₂SO₄), 240h 无明显变色, 无泡, 无锈 GB/T1764-89

耐人工加速老化性能, 3000h 0级, 保光率 80% GB/T1865-97

试用期, h 2

施工配比: 甲 : 乙 22:3

施工参考:

建议涂装道数: 无气喷涂一道、刷涂或辊涂1-2道。

前道配套底漆: 环氧富锌底漆、环氧底漆、无机富锌底漆、环氧云铁中间漆, 也可直接涂装在经表面处理的混凝土表面。

施工条件: 表面清洁干燥、钢铁表面处理达Sa2.5级或St2.5级, 有色金属表面, 经氧化处理或人工打磨处理, 相对湿度小于80%底材温度须高于露点以上3℃, 无油污、杂物, 漆膜上无水份凝聚。凝聚。