

# 湖北生产高氯化聚乙烯漆厂家联系方式

产品名称	湖北生产高氯化聚乙烯漆厂家联系方式
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:20kg/桶
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

湖北生产高氯化聚乙烯漆厂家联系方式

质量指标

项目 指标

产品形状 粘稠流体

漆膜外观 近色样，漆膜平整有光

粘度（涂-4杯，23+ ± 2 ） 50-90s

细度 50um

干燥时间 表干 0.5h

实干 2h

柔韧性 1mm

附着力 2级

冲击强度 50kg.cm

耐水性 24小时，不起泡，不脱落，不生锈

30%\* 30天 ， 不起泡，不脱落，不生锈

30%氢氧化钠 30天 ， 不起泡，不脱落，不生锈

3%氯化钠 30天 ， 不起泡，不脱落，不生锈

包装规格 20kg/桶

使用说明

施工温度 10-40 ， 气温过高不易施工

施工方法

涂装用于钢铁表面保护时，必须先涂装与本产品配套的底漆（例：环氧富锌底漆，无极硅酸锌底漆，高氯化聚乙烯底漆）。涂装面必须无油污、清洁干燥无积水。使用前将涂料充分搅拌均匀后再施工，必要时用配套稀释剂调节粘度（注意：加入稀释剂后涂料固体分降低，涂装后每道漆膜会变薄）用不完的涂料需要密封保存。涂装用于水泥物面，道要粘度调的低些，便于产品充分渗透水泥面，提高产品的附着强度和防护效果。本产品可采用滚涂、刷涂、有空气喷涂，涂装时工件表面温度要高于露点温度3℃。

用量及厚度范围

本产品密度为1.15-1.25克/毫升,涂装用量参考值:钢铁表面150-180克/道.平方米,干膜厚度约30-40微米.用于水泥混凝土物面涂装时，须先用WB-8020环氧防腐蚀清漆（双组分）打底后再涂装本产品，用量150-180克/道.平方米，干膜厚度（因表面粗糙程度不同，由于渗透作用，道涂装后不一定形成表观上连续的膜状物质）约20-35微米。本产品用于化工防腐蚀金属表面涂装时应涂刷3道以上，干膜厚度不低于75微米。

注意

在下雪，雨，雾天均不可在露天环境下施工，夏季避免在烈日阳光照射下施工。

如在钢铁表面上施工，需要高于露点3度方能施工。

储存

放置在阴凉干燥处，应远离火源，严禁水分渗入。