

抗冲击性	无贯通裂纹	JC/T 564.2
容器中状态	搅拌后均匀无硬块	HG/T 4104
涂膜外观	正常	GB/T
光泽度偏差	10	GB/T 9754
铅笔硬度	H	GB/T 6739
耐冲击性	30kg*cm	GB/T 1732
附着力	0级	划格法：GB/T 9286
附着力	1级	划圈法：GB/T 1720
耐酸性	无异常	GB 9274
耐砂浆性	无变化	HG/T 3792
耐水性	无异常	GB/T 1733
耐洗刷性	10000次	GB/T 9266
耐污染性	通过	HG/T 3792
耐沾污性	5%	GB/T 9780
耐溶剂 拭擦性	100次	HG/T 3792
耗性	5L/μm	GB/T
耐盐雾性	不次于1级	GB/T 1771
耐温差性	外观：无变化剥离强度下降： 10 %附着力划格法：0级附着力划圈 法：1级	GB/T
耐人工老化	白色和浅色：不起泡、不脱落、不 开裂粉化： 0级色差： 5.0失光 ： 2级	GB/T