

# DuPont Delrin 100T BK602

产品名称	DuPont Delrin 100T BK602
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:100T BK602 产地:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

## 产品详情

嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应美国杜邦POM 原厂原包,江浙沪一级代理，以卓越的品质，合理的价格以及完善的售前售后服务得到新老客户大力支持与好评，业务蒸蒸日上，公司规模不断扩大.....（陈先生）随时恭候你的来电！！

### 产品基本信息

常用名称：POM

商标名 牌号：

化学品中文名称：聚甲醛

化学品英文名称；polyformaldehyde

供应商：美国杜邦（[DuPont](#)）

产品包装：25KG

产地：美国 荷兰 深圳

英文缩写名：POM

中文俗名：聚甲醛 赛刚

嘉博塑化供应美国杜邦POM 江浙沪一级代理原厂原包/特性/成型注意事项：

1)注射温度:情况下,注射温度高出熔点20~30 时,不但综合物理机械性能好,而且在此温度下能获得表观光洁、平整的制品,所以注射温度控制在190~200 之间为理想。对于薄壁制品则可提高到210 进行加工,超过此温度不但不能改善料的流动性,反而有可能导致物料的分解。

2)注射压力:POM塑料的注射压力与制品的壁厚、设备类型等有关。为保证脱模顺利进行注射压力不能太高。

3)注射速度:注射速度慢,会出现熔接不良。薄壁制品选用快速注射。4)模具温度:模具温度控制在60~100 左右。

5)注意事项:生产应连续进行,若停机,应排空料筒中残存料,以避免再升温时材料分解及产品黑点产生。POM的成型温度不允许超过240 ,在此温度下物料很快会分解。物料不可在190 以上的料筒内停留时间过长,否则也会引起物料分解。在保证制品质量和熔体流动性的情况下,应尽可能选用较低的成型温度和较短的成型周期。POM制品的后处理是以空气或油作为介质进行的。温度为140~150 ,时间3~5 h。