

泰安新泰水泥密封固化剂厂家 混凝土渗透地坪施工

产品名称	泰安新泰水泥密封固化剂厂家 混凝土渗透地坪施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:透明
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

密封水泥地坪固化剂是一种无色、无味、无毒的水性液体密封固化剂，通过有效渗透（3-8mm），与混凝土发生化学反应，生成不膨胀不收缩性质稳定的化学产物水合硅酸钙，填补了混凝土中的毛细孔，使整个混凝土成为一个密实坚固、致密的整体，达到硬化、强固、抗磨损、防尘、防水、抗化学侵蚀、抗盐分、抗油污、安全环保的固封效果。

水泥地面硬化剂施工工艺如下：

- 1、先打磨处理掉旧环氧地坪层、清理掉混凝土地面上的污物（例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘等）。对于新浇筑的混凝土使用的大型磨光机进行研磨、磨平压实、彻底清除表面的白建和浮尘。对于旧的混凝土地坪清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质，再使用大型研磨机对地坪进行研磨，研磨片50#-2000#。
- 2、用水彻底清洗地面，待地面八成干以上即可施工明诚牌混凝土密封固化剂。以约0.2 kg/m²的用量将产品喷涂在地面上（根据情况也可采用刷涂或辊涂的方式），施工期间如果局部部位变干，不均匀要即时补加密封剂保持地坪湿润，用尘推不断地推均匀，推的时候在尘推上也要洒些固化剂，推2-3遍，20分钟后适量的洒些水，让固化剂尽可能渗透到混凝土内部。
- 3、当气温较高时，地坪表面的固化剂由于水分蒸发的原因很快便得粘稠，可以喷涂少量的水以稀释变稠的固化剂。但是用量不宜过多。对于渗透较快的地面，在干燥后应根据情况重复步骤2的作业。
- 4、在施工1~2小时后，若检查发现低处还存有残留的固化剂，应从低处推到干燥区域或是从表面完全清除掉。
- 5、施工时间：约3小时，施工完毕，地坪干燥即可行走。通风干燥后再采用大型抛光机用树脂磨片（通常500-2000目）抛光5-6遍，亮度呈现较强光泽。