

光油、清漆，保护玻璃底漆专用亮光

产品名称	光油、清漆，保护玻璃底漆专用亮光
公司名称	中釉玻璃陶瓷上色颜料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑横西六路
联系电话	0769-89774145 13726417646

产品详情

光油，清漆保护玻璃底漆颜色专用亮光

一：光油，清漆产品特点

光油，清漆适用于玻璃工件表面涂装，可起到保护底漆和加强玻璃工件的表面亮度。烘烤温度约在160-180 左右。光油，清漆由改性丙烯酸树脂做主要成膜材料配制而成，产品内不含甲醛及二甲苯类有毒物质，以净水作为稀释剂，环保、安全、防火，不燃不爆。漆膜表面的各项性能检测合格，通过符合欧美环保要求ROSH质量技术检测认证。产品对玻璃具有优异的附着性能和光学透明性，不仅同时具有高硬度，与溶剂型玻璃烘烤漆相比，耐老化性能好，无毒、无污染、不易爆，施工简便。

二：光油，清漆性能与指标 附着性(百格法) 无脱落 粘度(涂4杯25) 18-25

硬度 2-4H PH值 8.0-8.5

耐酒精 48小时 固化温度 160-180

耐沸水 30min 固化时间 30-50min

耐水性 240h

光泽度 93 三：光油，清漆使用方法

1. 光油，清漆适用于溶剂型烘烤涂料的全部工艺。

2. 可对玻璃工艺品进行喷涂、淋涂或浸涂，不论选择哪种施工方法，都应用净水稀释本产品。

3. 稀释比例为油：水=1：0.2-0.3，测得涂4杯粘度15秒为佳，可根据现场情况而增减稀释水量。

4. 加水稀释后，搅拌均匀，用400目滤布过滤，静置15-30分钟消泡，即可使用施工。5. 喷涂后的玻璃工件静置一定的时间(约5分钟)，待流平好即可放入烤箱进行烘烤，烘烤温度为160-180度，烘烤20-30分钟。烘烤时间根据光油，清漆

膜厚度而调节，漆厚烘时间越长，具体时间由施工现场掌握，但必须使漆膜完全固化。

- 四．光油，清漆包装与储运 1．包装规格：塑料桶25kg。 2．储存：放于阴凉干燥处，保质期为六个月。
- 3．运输：可根据客户要求送货上门或代办运输