

# 常州岩棉板防火A1等级检测 岩棉渣球含量检测

产品名称	常州岩棉板防火A1等级检测 岩棉渣球含量检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

检测样品：岩棉板

检测项目：防火性能A1级

岩棉板是一种由天然岩石和高温制成的无机纤维。其耐火性能好，耐用性好，但高，在常温下(25 左右)，岩棉和矿渣棉的导热系数通常为0.036-0.041W/(MK)之间，它是无机硅盐纤维，不易燃，但在加工产品的过程中，有时要添加有机胶粘剂或添加剂，这会对产品的燃烧性能产生一定的影响。

因此，岩棉和矿渣棉制品的燃烧性能取决于可燃胶粘剂的数量。岩棉的拉伸阻力仅为0.008MPa，易分层，吸水率高，实际应用效果很差。

岩棉和玻璃棉板的生产工艺一般为:岩石或玻璃高温熔融后，用高速离心设备制备无机纤维，同时均匀添加一定比例的粘结剂、防尘油和硅油。岩棉板以玄武岩为材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板广泛应用于石油化工、纺织茵、电力交通、建筑农业等领域。特别是在建筑上的大量应用，为中国建设更多的绿色建筑提供了有力的保障与支持。然后根据不同的要求，制成板材。

无机防火外墙保温板保温系统，作为膨胀型防火材料，无机无碱无腐蚀外墙保温板胶粘剂作为胶粘剂，用专用机械锚固片将保温板贴在外墙上，然后采用抗裂砂浆，所述结构保护层是通过将所述玻璃纤维网布压入所述结构保护层而形成的。

根据要求在外墙加装保温系统。岩棉生产技术:小工厂生产的岩棉均匀度差，进口设备自动调整棉布的速度和厚度，棉花产量高，活动轮转速快，成正比关系。因此，大型工厂岩棉的容重均匀，渣球含量低。