

威海|荣成市|乳山市聚合物水泥防水涂料QD

产品名称	威海 荣成市 乳山市聚合物水泥防水涂料QD
公司名称	山东淄博玉墙建材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区中轩路25号
联系电话	0533-6290691 18653380527

产品详情

威海|荣成市|乳山市|聚合物水泥防水涂料——聚合物水泥防水涂料的性能

一、威海聚合物水泥防水涂料拌合物的和易性

涂料拌合物应具有良好的和易性，具有良好和易性的涂料，才能不易产生分层、离析现象，才能在粗糙的砌体表面上铺成均匀的薄层，才能很好地与基层黏结，以便于施工操作和保证工程质量，涂料拌合物的和易性主要表现在流动性和保水性两个方面。

1、聚合物防水涂料的流动性

涂料的流动性又称稠度，是指涂料拌合物在自重或外力作用下产生流动的性质。涂料流动性的大小可用稠度值（mm）或沉入度来表示。涂料稠度通常采用涂料稠度测定仪来测定，稠度值大的涂料则表示其流动性较好。

影响涂料流动性的因素有很多，主要与涂料中掺入的外掺料及外加剂的品种，用量有关，也与胶凝材料的种类和用量、用水量以及细骨料的种类、颗粒形状、粗细程度与级配有关。水泥用量和用水量多，沙子级配好，棱角少，颗粒形状、粗细程度与级配有关。水泥用量和用水量多，砂子级配好，棱角少。颗粒粗，则涂料的流动性大。

2、聚合物水泥防水涂料的保水性

聚合物防水涂料的保水性是指涂料能够保持水分的能力，即新拌涂料能够保持其内部水分不泌出流失的性能。

在涂料运输和施工的过程中，要求涂料各组分之间彼此不发生分离，不发生析水和泌水的现象，如果在运输和使用过程中出现泌水、流浆在存放、运输和施工过程中泌水和离析，当将其铺筑于基层后，水分易被基层很快吸走，从而使[聚合物水泥防水涂料](#)干涩。不便于施工，不易于铺成均匀密实的薄涂料；其二水分因被涂料吸走，会影响水泥的正常化和凝

结硬化，从而使涂料的强度和粘结力下降。上述两点，最终将导致砌体质量下降。为使涂料具有良好的保水性，可加入适量的塑化剂或微沫剂，而不宜采用提高水泥用量的办法。

聚合物防水涂料的保水性以分层度（mm）表示，采用涂料分层度测定仪测定。测定时，将搅拌均匀的涂料测定稠度后，装入内径150mm、高300mm的分层度筒内，然后让涂料静置30min后再除去筒上部2/3高度的涂料，然后测定余下1/3高度的涂料的稠度。前后测得的稠度之差即为该涂料的分层度。

联系电话：18653380527

0533-6290691

官方网站：<http://www.7834999.com/>

<http://weihai.7834999.com/>

<http://www.yuqiangjiancai.net/>

公司详细地址：山东省淄博市临淄区中轩路25号

内容更新：2012-06-27