

# 柔软阻燃双壁聚烯烃热收缩套管

产品名称	柔软阻燃双壁聚烯烃热收缩套管
公司名称	吉林安德工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 吉林 长春市绿园区 长白公路1857号
联系电话	86 0431 87864688 13596125001

## 产品详情

双壁热缩套管由无卤阻燃聚烯烃和热熔胶复合加工制成，是新一代无卤阻燃环保型热收缩管,在满足阻燃、耐温和物理化学性能基础上，采用了不含任何卤系阻燃剂类物质,满足环保要求。这种管材具有优良的阻燃、绝缘性能，收缩温度低，柔软有电子设备的接线防水，电线分歧处的密封固定，金属管线的防腐保护等。

收缩率：3:1 4:1

工作温度范围：-55 +125

收缩温度：100

标准颜色：黑色（可按要求提供其他颜色）

安全认证：ul 224125 600v file no.e204071

## 技术参数

项目	测试方法	典型数据
拉伸强度	astm d 2671	最小10.4mpa
热老化拉伸强度158 ,168小时	astm d 2671	拉伸强度保留70%
断裂伸长率	astm d 2671	最小200%
热老化断裂伸长158 ,168小时	astm d 2671	最小100%
纵向收缩率	ul224	0到-10%
热冲击	250 , 4小时	不滴，不裂
冷弯测试 -30 , 1小时	astm d 2671	不裂
介电强度 ac2500v 60秒	astm d 2671	不击穿
体积电阻率	astm d 876	最小10 <sup>14</sup> .cm
阻燃性	sae-ams-dtl-23053/5	30秒钟内自熄
铜腐蚀性 158 ,168小时	ul224	通过

吸水率

astm d 570

&lt;0.5%

## 产品标准尺寸

规格		收缩前 (mm)		收缩后 (mm)			标准长度(m)	标准包装(m/roll)
mm	inch	内径	最大内径	正常壁厚	正常胶厚			
3:1 带胶热缩管								
3/1	1/8	3	0.6	1.00 ± 0.10	0.5	1.22	200	
4.8/1.5	3/16	4.8	1.5	1.10 ± 0.10	0.5	1.22	100	
6/2	1/4	6	2	1.20 ± 0.10	0.5	1.22	100	
9/3	3/8	9	3	1.30 ± 0.10	0.6	1.22	50	
12/4	1/2	12	4	1.70 ± 0.15	0.8	1.22	25	
19/6	3/4	19	6	2.00 ± 0.20	0.8	1.22	25	
24/8	1	24	8	2.20 ± 0.20	1.05	1.22	25	
30/10	1 1/4	30	10	2.40 ± 0.20	1.05	1.22	25	
40/13	1 1/2	40	13	2.50 ± 0.20	1.05	1.22	25	
					01.05			
50/19	2	50	19	2.50 ± 0.20	1.05	1.22	25	
4:1 带胶热缩管								
4/1	3/16	4	1	1.00 ± 0.10	0.5	1.22	100	
6/1.27	1/4	6	1.27	1.20 ± 0.10	0.6	1.22	100	
8/1.65	5/16	8	1.65	1.55 ± 0.10	0.75	1.22	50	
12/2.41	1/2	12	2.41	1.95 ± 0.15	1	1.22	25	
16/4	5/8	16	4	2.10 ± 0.15	1.05	1.22	25	
18/4.45	3/4	18	4.45	2.40 ± 0.20	1.2	1.22	25	
24/6	1	24	6	2.50 ± 0.20	1.25	1.22	25	
32/8	1 1/4	32	8	2.50 ± 0.20	1.25	1.22	25	