

供应大孔阴离子交换树脂弱碱性D301大孔阴离子

产品名称	供应大孔阴离子交换树脂弱碱性D301大孔阴离子
公司名称	廊坊富彩化工有限公司
价格	16500.00/吨
规格参数	富采:D301 D301:D301 河北:D301
公司地址	河北省廊坊市大城县里坦镇三村
联系电话	0316-5705965 15081670007

产品详情

D301弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

一、执行标准: HG2165-91 DL519-2004 SH2605.09-1997

二、理化性能指标:

指标名称	D301-	D301- FC	D301- SC
全交换容量mmol/ g	4.8		
强型基团容量mmol/ g	1.0		
体积交换容mmol/ ml	1.4		
含水量%	48-58	48-58	
湿视密度g/ml	0.65-0.72	0.65-0.72	
湿真密度g/ml	1.03-1.06	1.03-1.06	
粒度%	(0.315-1.25)mm 95	(0.45-1.25)mm 95	(0.355-0.63)mm 95
有效粒径mm	0.40-0.70	0.50-0.75	0.40-0.50
均一系数	1.6	1.6	1.4
渗磨圆球率%	95	95	
外观	乳白色球状颗粒	乳白色球状颗粒	
出厂型式	游离胺	游离胺	
用途	通用	浮动床	双层床

三、使用时参考指标:

1.PH范围:1-9

2.高使用温度: 氢氧型 100 ; 氯型 60

3.型变膨胀率%: (OH⁻ Cl⁻) 20

4.工作交换容量:25 1000mmol/l (湿)

5.再生液浓度: NaOH:2-4%

6.再生液用量:NaOH(2-4%)体积;树脂体积=2-3:1

7.再生液流速:4-6米/小时

8.再生接触时间:30-50分钟

9.正洗流速:15-25米/小时

10.正洗时间:约30分钟

11.运行流速:10-45米/小时

四、用途:

主要用于纯水、高纯水制备、电镀含铬废水处理。

五、与国外对应牌号

美国:Amberlite IRA-93/94 DOWS MWA-1/66

六、包装形式:

PP内衬塑料袋 25kg