

# 腾跃 乙烯基玻璃鳞片防腐胶泥施工工艺

产品名称	腾跃 乙烯基玻璃鳞片防腐胶泥施工工艺
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

按照先底层后上层，先地沟后平面，先平面后立面，先地面后墙面的顺序施工，特殊部位增设隔离层，各工艺施工流程如下：

基层处理（打磨原砼表面、清扫、化学清洗） 质量检查 打底料（涂刷乙烯基树脂）  
质量检查 胶泥补砼（修补、做圆角） 底漆 玻璃丝布 面料 玻璃布 连续刷涂敷设  
达到设计要求的层次 刷涂面料 质量检查 （高温）乙烯基玻璃鳞片刮涂（1.5~1.8mm  
） 质量检查 耐磨树脂二遍 质量检查 乙烯基面层二遍（0.15~0.2mm） 质量检查  
防晒层二遍 检查验收。

主要施工方法：

基体表面处理及要求：

混凝土基层要求：

水泥砂浆、混凝土表面必须平整，无凹凸不平和蜂窝麻面，不允许裂缝存在，集水坑模板拆下后应得到平整的表面。

水泥砂浆、混凝土基层经养护后，其基层表面20mm深度内水分含量不得超过6%，基层外观应为：表面均匀泛白，用手心按摸无阴湿感觉，这样的基层才能与防腐层紧密结合，若水分含量大时，需继续进行干燥养护，或用蒸汽间接加热干燥。

混凝土基体表面处理：

混凝土基层如有凹凸不平或局部蜂窝麻面，可用1：2水泥砂浆修平整，为加快施工进度好使用环氧砂浆修补，新补砂浆仍需充分硬化，干燥后再进行防腐层施工。

在防腐层施工前，要用钢丝刷清除基体表面的浮灰尘土，使表面粗糙平整，以增强基层与防腐层间的物理粘结力。然后用软毛刷或吸尘器等认真除去残屑粉尘，不宜用潮湿拖把擦洗或吸尘。水泥砂浆、混凝土基层上若有油污，需局部用碱洗、蘸有丙酮（两步清洗）擦洗干净。

钢基体表面处理：

a表面预处理是防腐工艺措施的关键工序，用角磨机\*除去金属表面的疏松的氧化皮、锈和污物，除去灰尘后，表面应有金属光泽。

b首先用铲刀清除附着不牢固的锈蚀、不易清理的焊渣、锌瘤，破损的表面层采用粗号砂布打磨金属表面，后采用棉纱或干净棕刷擦去水分、灰尘、杂物，油污采用专用清洗剂清洗，等级达到St3级。

c涂装前如发现基体金属表面被污染或返锈，应重新处理到原级别，表面预处理应满足环境大气的相对湿度低于80%，或基体表面温度不低于露点以上3 。