

封口胶

产品名称	封口胶
公司名称	武隆县航凯包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市武隆县巷口镇芙蓉西路88号
联系电话	87701180 18696939826

产品详情

[武隆县航凯包装材料有限公司](#)

封口胶是指用来粘接纸盒、纸箱、手提袋等接口处的粘合剂。封口胶包括油性封口胶和水性封口胶两种。最早应用的为油性封口胶，近十几年用来水性封口胶已成为主流。油性封口胶一般以甲苯等为溶剂，以SBS、萜烯树脂、松香等为主要原料，气味较大，对操作工人身体损害很大；水性封口胶以水为溶剂，以高分子聚合物、水溶性树脂等为主要原料，气味小，环保无毒。封口胶适合BOPP/纸、磨光/纸、PET/纸、纸/纸、油墨/纸、UV上光/纸等多种工况的粘接，并注意以下使用工艺及使用注意事项：

1. 请勿加水，请勿添加其他物质，请勿与其他胶水混用。
2. 涂胶厚度要合适，不能太薄。
3. 手封刷完后请即压合，如需晾置，最迟也要保持胶液还处于湿润状态，未完全干透前压合。机封时根据糊盒机的车速不同，从糊盒机压合辊出来以后，要检查压和及固化情况，如有张口请调整车速或将张口产品立即压和或更换干燥速度更快的品种。山东华诚高科胶粘剂有限公司的水性封口胶XP的定位破纸时间为20s。

4. 糊盒24小时后，要检查粘接情况。如达到纸的纸层破坏状况，其品质长时间不会变化。如没达到纸的纸层破坏状况，请检查操作工艺是否得当或检查胶水是否适合当前的操作工艺。

5. 上光纸盒封口产品，须详细验证光油与印刷品的附着是否牢固，以防糊盒后从光油涂层处断开，如光油层与印刷面脱开，将无法完成有效粘接。

6. 批量生产前应做同等条件的小试。