

供应板材级PP 3015 台湾台塑 永嘉烯3015 高抗冲击性

产品名称	供应板材级PP 3015 台湾台塑 永嘉烯3015 高抗冲击性
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	8300.00/吨
规格参数	熔融指数:2.0g/10min 洛氏硬度:95 热变形温度:110
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情会有所变更，请来电咨询，谢谢！原料随货可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表等等。

产品型号：3015

品牌：台湾台塑（永嘉烯）

产品性能：抗冲共聚物、刚性良好、抗撞击性高、耐低温-20 撞击。

产品用途：工业容器、体育用品、皮箱、桶。

产品参数：熔流率2g/10min、洛氏硬度95（R）、拉伸应变450%、冲击强度（23 ）490J/m、热变形温度110 。

经营PP（聚丙烯）：均聚级PP，共聚级PP，透明级PP，耐候级PP，高抗冲PP，抗静电PP，高流动PP，阻燃PP，高硬度PP，耐寒PP，吹塑（瓶）PP，薄膜（透明）PP，板材级PP，高耐热PP，医用级PP，食品级（FDA）PP，玻璃纤维增强PP，矿物纤维增强PP，高光泽PP，低翘曲PP，耐水解PP。

PP产品特性：

- 1.相对密度小。
- 2.良好的力学性能，除耐冲击性外，其他力学性能均比聚乙烯好，成型加工性能好。

- 3.具有较高的耐热性，连续使用温度可达110-120 。
- 4.化学性能好，几乎不吸水，与绝大多数化学药品不反应。
- 5.质地纯净，无毒性。
- 6.电绝缘性好。

PP加工工艺：

熔化温度：PP的熔点为160-175 ，分解温度为350 ，但在注射加工时温度设定不能超过275 。熔融段温度在240 。

模具温度：模具温度50-90 ，对于尺寸要求较高的用高模温，型芯温度比型腔温度低5 以上。

注射压力：采用较高注射压力（1500-1800bar）和保压压力（约为注射压力的80%）。大概在全行程的95%时转保压，用较长的保压时间。

注射速度：为减少内应力及变形，应选择高速注射，但有些等级的PP和模具不适用（出现气泡、气纹）。注：如刻有花纹的表面出现由浇口扩散的明暗相间条纹，则要用低速注射和较高模温。

流道和浇口：流道直径4-7mm，针形浇口长度1-1.5mm，直径可小至0.7mm。边形浇口长度越短越好，约为0.7mm，深度为壁厚的一半，宽度为壁厚的两倍，并随模腔内的熔流长度逐肯增加。模具必须有良好的排气性，排气孔深0.025mm-0.038mm，厚1.5mm，要避免收缩痕，就要用大而圆的注口及圆形流道，加强筋的厚度要小（例如是壁厚的50-60%）。均聚PP制造的产品，厚度不能超过3mm，否则会有气泡（厚壁制品只能用共聚PP）。

熔胶背压：可用5bar熔胶背压，色粉料的背压可适当调高。

制品的后处理：为防止后结晶产生的收缩变形，制品一般需经热水浸泡处理。

供应台湾台塑PP：挤出级1005、1009、3005、3015；耐高温1124；纤维级1202、1252F、1352F。

供应台湾台塑PP：高流动1450D、1600D；吹塑级5018T；高透明级5090T、5350T。

供应埃克森美孚PP：抗紫外线AP3AW；医用级1013H1、1014H1、9074MED、抗静电9574E6。

供应埃克森美孚PP：1304E3、7032E2、7032E3、7033E3、7033L1。

供应新加坡聚烯烃PP：食品级AH561、AR564、AS164、AV161；抗静电AW864、AZ864、AX764。

供应新加坡聚烯烃PP：三元共聚FL7632、FL7632L、FL7540、可电镀FL7320L。

供应台湾福聚PP：73F4-2、73F4-3、73F4-4（滑石填充）；阻燃SJ3003、SJ3032、SJ3421；透明吹瓶级ST611M、ST612；ST866M、ST868M、ST869M、STM866。

供应北欧化工PP：BB125MO、BD950MO、BE961MO、BJ368MO、HF700SA、RB307MO、RE420MO、RJ470MO。

供应韩国巴塞尔PP：EP332K、HP740T；透明RP340N、RP348N。

供应台湾台化PP：K1011、K1023、K1035。

供应台湾台化PP：抗静电K4015、K4515、K4535；抗冲击K8003、K8009、K8025。

供应台湾南亚PP：3117；3307、3317（防火V0）。

供应韩国湖南PP：H1500、J-560SW；韩国三星PP：BJ550、FB51（防火V2）、HJ730、HJ730L。

供应韩国SK PP：B380G、B391G、BX3900、吹瓶级R520Y。

供应韩国晓星PP：J340、J440、J742、J800R；吹塑R200P、R301。

供应韩国油化PP：HJ4012，HJ4045，HJ4112；韩国现代：H1500。

供应泰国石化PP：1100NK、1126NK、3340H、2500H、3342M。

供应日本普瑞曼PP：J106G。

供应沙特沙伯PP：570P、500P、511P、577P、531P。

供应中国石化茂名PP：拉丝级T30S、EPC30R-H、EPS30R、EPT30R、Z30S、透明HT9025NX。

供应马来大腾石化PP：6331、PM801、PM803、SM546、SM668、SM850。

供应泰国SCG化工PP：P600F、P640J、P700J、P740J。

供应印度信诚PP：H030SG、H110MA、H100EY、H200MA。

供应科威特石化PP：HT031、HT251。