H68 H65 H63

产品名称	H68 H65 H63
公司名称	勋龙工贸（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路685号
联系电话	86-02137786268 18016251868

产品详情

材料名称:H68 普通黄铜

标准：（GB/T 5231-2001）

特性及适用范围：

有极为良好的塑性（是黄铜中最佳者）和较高的强度，可切削加工性能好，易焊接，对一般腐蚀非常安定，但在氨气气氛中易产生腐蚀开裂。H68是黄铜中应用最为广泛的一个品种。H68A中加有微量的砷，可防止黄铜脱锌，并提高黄铜的耐蚀性。

H68力学性能

抗拉强度 σb (MPa)：≥370

伸长率 δ10 (%)：≥15

伸长率 δ5 (%)：≥18

H68热处理规范：引热加工温度750～830°C;

退火温度520～650°C;消除内应力的低温退火温度260～270°C。

H68化学成分[1]

含铜Cu 67.0～70.0,

锌Zn 余量,

铅Pb≤0.03,

磷P≤0.01,

铁Fe≤0.10,

锑Sb≤0.005,

铋Bi≤0.005,

注：≤0.3(杂质)