

手工贴木皮胶

产品名称	手工贴木皮胶
公司名称	上海真牛化工有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市青浦区重固镇工业园区
联系电话	86-02131259166 15900919719

产品详情

真牛牌贴木皮胶zn528是上海真牛化工有限公司针对装饰装修，建筑建材等行业研制开发生产的装饰装修专用胶。该产品广泛适用于装饰装修，建筑建材行业的多种木器沾接，木皮贴面，饰面纸粘合，以及水泥，涂料施工等装饰装修工程方面。

贴木皮胶 上海真牛化工有限公司贴木皮胶系手工贴木皮胶

手工木皮胶

是一种特殊水基聚醋酸乙烯酯、单组份、高固含量、快干型胶粘剂。与万能胶相比,该胶具有环保、无毒无害、最终强度高、耐溶剂性及耐热性优异等特点。与普通白乳胶相比,它具有布胶量少、快干、操作简便、生产效率高、便于返工(可逆转)等优点。 一、应用范围 木皮,科技木皮等冷热压贴面,特别适合手工木皮封边、木皮贴面等工艺的要求,即使0.6mm厚或更厚的木皮也不受限制,只要是方便用电熨斗加热的多孔材料及贴木皮,均可使用该胶。 二、技术参数 类型:水基型 外观:乳白色粘稠液体 粘度:10000-18000CPS, Brookfield sp.3,20rpm.,27 PH值:4-5 固含量:52-55% 最低成膜温度:13 玻璃化温度:约42

三、使用方法

1、用短毛滚筒双面涂胶,在保证涂胶均匀的情况下,80-100克/平方米布胶量较理想。 2、不易吸水的一面先涂胶(如中纤板贴木皮,木皮先涂胶,实木贴木皮,实木先涂胶等),25 时放置1-3分钟(根据涂胶量来定),木皮胶手触摸以感觉稍粘但胶水不转移至手上为最佳。 3、贴合0.3mm以下厚度木皮、熨斗温度在100-120 ;0.6mm厚度木皮、温度约150-170 。用电熨斗加热3-5秒,板材边缘加热时间稍长,约5-10秒。粘贴完2小时后,检查如发现有气泡或没粘牢,用电熨斗再烫牢,24小时后上油漆 4.如采用单面涂胶,可涂胶后将木皮马上覆盖,用手将木皮压平,再加热烫牢(主要适用于平面手工贴合)。 5.现场温度低于13 时,涂胶后立即闭合。 四、注意事项:不要与其他胶水混合使用。 1、粘合条件和效果 A、木材含水率:6-14% B、木材要求:确保木材的加工精度及胶合面新鲜,无油污和灰尘。 C,请在布胶后,胶水未干前即用电熨斗加热。?C以下使用。如环境温度低于13? 环境条件:一般不要在13 C、粘接强度:在胶合后7天可达最高强度。 2、健康与安全 A、危险性:无 B、清洗方法:保持良好的工作卫生习惯。如果胶水粘在皮肤上,可用水和肥皂清洗。使用过的工具在胶水干燥之前可用温水清洗。 3、产品储存 储存条件:储存在密封的原装容器中,防止高温霜冻,储存温度以5-30度为宜。 储存期:大于或等于6个月。 五、独特的可修复性 手工操作不可能十全十美,使用ZN598时,如果因

为操作不当某些地方没有贴牢不需用502修补，直接用电熨斗再次加热即可，降低了返工成本。
拼板胶为水性高分子异氰酸酯木材胶粘剂。[木皮胶](#)
属快速粘合型胶，适合用于非结构材及结构材用集成材等的拼板粘合。

上海真牛化工有限公司

地址：上海市青浦区重固镇 Tel：021-31259166 Fax：021-59786122

手机：15900919719 邮箱：zhenniu666@shznhg.com www.shznhg.com