

热熔胶

产品名称	热熔胶
公司名称	上海真牛化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市青浦区重固镇工业园区
联系电话	86-02131259166 15900919719

产品详情

真牛热熔胶是一种 EVA 型高强度木工封边用热熔胶，具有熔流性能好，不拉丝，粘接强度高，开放时间等特点，可广泛适用于刨花板，中纤板等各类板材和 PVC, 高低压纸边，三聚氰胺，木皮，木条等各类封边条的粘合。

技术参数：

高分子聚合物

形状：圆柱体形小颗粒

毒性：无毒

布氏粘度：约 51000cps (200

环球法软化点：105 应用领域：

zn336可用于大部分经过供应商测试并证实可应用于木工热熔封边用途的封边条。 建议使用方法：

请按照机械供应商的要求调试和维护封边机。 zn336

可以在通常的工艺下使用，按照下列条件加工可得到较好的粘接效果：

被粘基材应无尘，无油，并经过恒温，
室温和基材温度： 18-20

基材含水率： 7-15%

布胶轮操作温度： 160-190

熔胶炉温度设定： 160-190

生产速度： 15 米 / 分钟 因为 zn336

的固化速度快，因此可支持 15 米 / 分钟左右的速度动作，提高工作效率。 储 存： zn336

应存储于阴凉干燥处，存储期一年。 设备清洗方法： 可向设备供应商咨询设备清洗方法，或在 120

下用矿物油或石蜡清洗设备，然后用热熔胶冲洗，胶温度最好不要超过 150 。 安全事项：

在胶机附近工作时，应穿工作服并戴防护眼镜，在使用热熔胶时应使空气流通，严禁火源。 其 它：

本资料是根据我们掌握的实际知识和经验而提供的，由于涉及的加工材料众多，加工条件不一，且不受本公司

以上数据及技术咨询服务均属参考性质，本公司不承担有关责任。我们郑重建议客户进行细致的试验和现场使
定本产品是否满足您的所有要求。

上海真牛化工有限公司

地址：上海市青浦区重固镇 Tel：021-31259166 Fax：021-59786122

手机：15900919719 邮箱：zhenniu666@shznhg.com www.shznhg.com