

轮胎橡胶助剂M-80

产品名称	轮胎橡胶助剂M-80
公司名称	盘锦鑫安源化学工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省盘锦市
联系电话	86-04276572129/6572106 18604273366

产品详情

第一部分 化学品及组成

化学品名	高分散促进剂M-80
组成	80% M (2-硫醇基苯并噻唑) 20% 三元乙丙橡胶和表面活性分散剂
外观	浅黄色颗粒
密度	~ 1.50g/cm ³ (20 °C)
生理特性	参照有关安全资料

第二部分 使用方式

M-80是一种具有较长硫化平坦期的准超速、多功能促进剂，赋予硫化胶良好的物理力学性能。在无硫黄硫化胶料中，M-80 用作防焦剂；在 CR 胶料中用作硫化延迟剂。诸如醛胺类和胍类等碱性促进剂以及秋兰姆类和二硫代氨基甲酸盐类促进剂对M-80 均有活化用。

通常情况下，粉状促进剂M容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是M-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分MBT的最佳活性。建议在混炼末期加入。

使用M-80可以杜绝粉尘污染，提高计量的准确性和方便性，使配方具有可重复性，更为重要的是保证了助剂的混入速度、分散速度和分散均匀性，另一方面有效降低混炼能耗，节能效果明显，同时提高劳动卫生性，防止职业病。

量

主促进剂：1.0~2.0 phr与2.0~3.0 phr 硫黄并用；

第二促进剂：0.5 ~1.0 phr与0.2~0.3 phr TMTD-80和1.5 phr硫黄；

在无硫黄胶料中：0.5 phr 与 3~4 phr TMTD~80并用；

IIR : 0.5~1 phr 与0.5~1.5phr TMTD - 80与1~2phr硫黄并用

第四部分 应用范围及注意事项

各种工业制品，如胶管、输送带，传动带，电缆护套。

上，原包装密封存放24个月。

请参照有关产品安全资料(MSDS)