

川耐牌DHL - 81优质高铁高钙合成砂

产品名称	川耐牌DHL - 81优质高铁高钙合成砂
公司名称	德阳市成源耐火材料有限公司
价格	2300.00/吨
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 产地:四川省德阳市 品牌:川耐牌
公司地址	中国 四川 广汉市 小汉镇场口
联系电话	86-08385702113 13881039966

产品详情

耐火温度：2000 以上 ()	产地：四川省德阳市	品牌：川耐牌
产品类别：不定形耐火材料	材质：镁质碱性	导热系数（常温）：其他
等级：优	使用温度：1600-1800	芯材：高铁高钙质
形态：散状	形状：散状	规格：0-6 (mm)

高铁高钙合成砂，又叫高铁高钙镁质炉底捣打料，一种高技术含量的新型炉衬材料，主要成分中除氧化镁外，就是氧化铁和氧化钙，氧化铁的主要作用是促进烧结，氧化钙的主要作用是反应生成两种高熔点富集层，起缓和阻滞作用。该料1100 开始烧结，到1600 达到完全烧结，最高使用温度1800 ，烧结后体密2.60吨/立方米。它能够在冶炼温度下快速烧结形成致密的烽结工作层，能抵抗铁合金精炼炉的化学侵蚀、机械冲击和铁水的冲刷，表层烧结形成坚实的工作层，能最大限度地阻止渣的渗透，而深层材料还能保持适度的松散，使用效果很好，比镁砖效果更好。从我们的实际供货情况，川耐牌高铁高钙合成砂主要用于铬铁精炼炉、镍铁精炼炉、锰铁合金炉、炼钢电弧炉等，得到了攀钢集团等用户的肯定。

本公司执行行业标准yb/t101 - 2005生产此合成砂，牌号是dhl - 81，其指标如下：

mgo	cao	fe2o3	sio2	al2o3	1600 加热 线变化	常温耐 压强度
81%	6 - 9%	5 - 9%	1.5%	0.5%	-2.0~ -3.0%	30mpa

如果您更关心实用操作方面，我再说说施工与操作维护要点：

不准用受潮料，鲜用鲜配，防雨防潮。至少要打300mm以上，每次打100 - 150mm，锤击打紧，每层间还要划20mm深。用直径4mm的钢棒检查打结程度，压入要小于30mm。打好用要尽快使用，因为含钙高，会有时效反应。第一次投料前，要在上表面铺薄铁板。第一次要投轻薄料，少冲击。出炉时要残留铁水钢水保护炉底。出现凹坑时，要用此料投补、压实。

供货服务：50kg袋装或吨袋包装，双层带内膜防潮包装，一般是汽车直达发货，一定会盖好篷布以防受淋，同时提供产品质保书和化验分析报告。

本公司客户属于商业机密，成功案例容电话中告之。

感谢您关心本公司产品，我们将为您提供周到的售前售后服务。