

“川耐”牌标型耐火砖T - 3

产品名称	“川耐”牌标型耐火砖T - 3
公司名称	德阳市成源耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 - 1850 () 产地:四川省德阳市 品牌:川耐牌
公司地址	中国 四川 广汉市 小汉镇场口
联系电话	86-08385702113 13881039966

产品详情

耐火温度：1580 - 1850 () 产地：四川省德阳市 品牌：川耐牌
 产品类别：耐火砖 材质：硅酸铝 使用温度：600 - 1500
 规格：三级粘土标砖、二级粘土标砖、一级粘土标砖、三级高铝标砖、二级高铝标砖、一级高铝标砖、特级高铝标砖 (mm)

耐火标砖指外形尺寸为230*114*65mm的各种粘土质高铝质耐火砖，砖号都叫t - 3。可以用来砌炉底和直形炉墙，也可以配上楔形砖（就是所谓的斧头砖、刀口砖）砌圆形炉墙、弧形拱。

大家知道耐火标砖是用量最大的砖型，在此以标砖为例，为有心在用户朋友提供一种按牌号选用耐火砖的方法。本来选用哪种牌号耐火砖应根据使用温度、熔渣化学侵蚀、烟尘物料耐磨冲刷程度、高温荷重、导热保温性能等诸多方面综确定，可是这样太复杂，要说三天三夜，有时行不通。现在不考虑侵蚀、冲刷、保温，就说硅酸铝系的粘土高铝砖，就说参考使用温度来区分，只要三分钟的耐心就能了解一二了：

品名	牌号	每m ³ 砌体 总重量吨	每m ³ 砌体 用砖量吨	理论单 重kg	参考使用 温度
三级 粘土砖	pn - 3	1.87	1.827	3 . 2	950 ± 50
二级 粘土砖	pn - 2	2.05	2	3 . 5	1000 ± 50
一级 粘土砖	pn - 1	2.17	2.113	3 . 7	1100 ± 50

粘土砖					
三级	lz - 48	2.23	2.170	3 . 8	1150 ± 50
高铝砖 二级	lz - 55	2.29	2.227	3.9	1200 ± 50
高铝砖 一级	lz - 65	2.41	2.341	4.1	1300 ± 50
高铝砖 特级	lz - 75	2.58	2.512	4.4	1400 ± 50
高铝砖					

各种牌号的砖，只要外形尺寸相同，每m³砌体用砖量的块数都是一样的。耐火标砖230*114*65mm，砖缝按1mm计算时，每m³砌体用砖571块；砖缝按2mm计算时，每m³砌体用砖555块。以上表按1mm测算。大家注意到了，每m³砌体重量比用砖量大，这是因为多了耐火泥的重量。这是理论计算，实际用耐火泥肯定要多一些，每吨砖用耐火泥在80kg左右吧，加上损耗，按10%备货合适。

大家注意了，如果炉衬要求耐磨，或为提高寿命，所用耐火泥可以改成磷酸盐泥浆、水玻璃泥浆，有化学结合剂在里面，好得多。

这个表相当有用，不仅参考使用温度选砖便利，并且计算用砖量也是又快又准，不信试试。

用户朋友在计划材料时，别忘了配上平半枚、条半枚、六寸头、20薄片、40薄片，就是薄一点、窄一点的标砖，这样在砌筑时可以减少切砖，这不光是节约工时，更重要的是提高砌体质量。不可少的。

供应砌筑用配砌砖

品名	砖号	尺寸mm	粘土质砖的 理论重量
条半枚	t-917	230*57*65	1.9kg
40薄片		230*114*40	2.3
平半枚	t-106	230*114*32.5	1.9kg
20薄片		230*114*20	1.1
10薄片		230*114*10	0.6
六寸头	t-14	172*114*65	2.8

还有个问题，用户朋友在收货时，翻斗下去有点“玉石俱焚”，人工下一块一块又慢得很。为了节约下车时间和成本，本公司愿意为您提供砖夹子。要吗？

在圆形炉衬（含拱）的材料采购预算中，会涉及到砖型如何搭配的问题，请您点击本公司“斧头砖”、“刀口砖”图标，讲得很清楚，也很方便。

谢谢您关心本公司产品，我们将为您提供周到的售前售后服务。