

# 连云港普通硅盐水泥细度凝结时间检测

产品名称	连云港普通硅盐水泥细度凝结时间检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

《GB175-2007》规定:由硅盐水泥熟料、5%-20%的混合材料及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为普通硅盐水泥，简称普通水泥。

### 技术要求

(1) 细度：筛孔尺寸为80μm的方孔筛的筛余不得超过10%或者45μm方孔筛的筛余不大于30%，否则为不合格。

(2) 凝结时间：初凝时间不得早于45分钟，终凝时间不得迟于10小时。

(3) 标号：根据3d和28d龄期的抗压和抗折强度，将普通硅盐水泥划分为42.5,42.5R,52.5,52.5R四个强度等级。

各强度等级各龄期的强度不得低于下表中的数值。

普通硅盐水泥各强度等级各龄期的强度值 (GB175-2007)MPa 强度等级 抗压强度 抗折强度

3d 28d 3d 28d

42.5 17.0 42.5 3.5 6.5

42.5R 22.0 42.5 4.0 6.5

52.5 23.0 52.5 4.0 7.0

52.5R 27.0 52.5 5.0 7.0