

## PC利华益)WY-111BR通用级聚碳酸酯PC

产品名称	PC利华益)WY-111BR通用级聚碳酸酯PC
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	13311998825 13311998825

### 产品详情

Lexan PC 121：非卤化。 17.5 MFR，小型复杂零件。

Lexan PC 121R：非卤化。 17.5 MFR，小的，复杂的零件。内部脱模。

Lexan PC 121SRM：易流动，冲击改性级聚碳酸酯，超发布。

Lexan PC 123:非卤化。 17.5 MFR，小的，复杂的零件。 UV稳定。

Lexan PC 123HSR:易流动，紫外线稳定级聚碳酸酯。

Lexan PC 123R：非卤化。 17.5 MFR，小的，复杂的零件。 UV稳定。 内部脱模。

Lexan PC 123SRM：易流动，紫外线稳定，冲击改性。

Lexan PC 141：非卤化。 融指10.5。

Lexan PC 141R：非卤化。 融指 10.5，内部脱模。

Lexan PC 143：非卤化。 融指 10.5。 UV稳定。

Lexan PC 143R：非卤化。 融指 10.5。 UV稳定。 内部脱模。

Lexan PC 201R：融指7.0，改进的阻燃性。 内部脱模。

Lexan PC 203R融指7.0，改进的阻燃性。 UV稳定和室外照明。 内部脱模。

Lexan PC 203RM：融指7.0，没有汇厚的部分。 改进的阻燃性。 UV稳定和室外照明。 内部脱模。

Lexan PC 221R：融指17.5，小的，复杂的零件。 改进的阻燃性。 内部脱模。

Lexan PC 223R : 融指17.5 , 小的 , 复杂的零件。改进的阻燃性。内部脱模。 UV稳定。

Lexan PC 223S : 融指17.5 , 小的 , 复杂的零件。改进的阻燃性。内部脱模。 UV稳定。

Lexan PC 241R : 融指10.5。改进的阻燃性。内部脱模。

Lexan PC 241S : 融指10.5。改进的阻燃性。超级脱模。

Lexan PC 243R : 融指10.5。 UV稳定。改进的阻燃性。内部脱模。

如需了解更多PC121R可提供原厂物性表,加工参数 , ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,

材质证明及物质安全资料表(MSDS)等产品证书, , 价格优惠 , 如有需要敬请来电联系!