

广东高温矽质套管 耐高温自熄管，耐高温玻纤管白色自熄管，纤维管 高温纤维管 1.5KV高温玻纤管 纤维套管

产品名称	广东高温矽质套管 耐高温自熄管，耐高温玻纤管白色自熄管，纤维管 高温纤维管 1.5KV高温玻纤管 纤维套管
公司名称	广州兴亚瑞绝缘制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁谢石公路108号1栋
联系电话	0757-23810855 13928749982

产品详情

是由玻璃纤维纱编织成管后经高温处理，涂以有机硅树脂而成。该套管具有良好的介电性能、自熄性和优良的柔软性，广泛用于h级&n级电机绝缘、家用电器、电热设备、电视及电子仪器的机内布袋线集束等绝缘保护。

技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	最低个别
sgs-15	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	c	1500v	1000v
sgs-25	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	b	2500v	1800v
sgs-40	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	b	4000v	3000v
srs-70	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	a	7000v	5000v

内径尺寸：(mm)

内 径		壁 厚	
标称	公差	a级最小值	b . c级最小值
0.5-2.5	+ 0.25 -0.05	0.38	0.20
3.0-4.0	+ 0.30 -0.05	0.46	0.23
5.0-6.0	+ 0.35 -0.05	0.50	0.30
7.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.54	0.35
10.0-14.0	+ 0.70 -0.05	0.64	0.43

性能参数

项目	性能指标
耐高温性	200 ± 2 168小时 1/2原电压值
热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧 (vw-1)	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化

连续使用温度范围

-10 +200

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您建立友好合作关系！谢谢！