

D311大孔弱碱性丙烯酸系阴离子交换树脂

产品名称	D311大孔弱碱性丙烯酸系阴离子交换树脂
公司名称	扬州金珠树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:D311 离子型:阴离子交换树脂 酸碱性:碱性离子交换树脂
公司地址	扬州市江都区仙女镇双仙北路金珠路东首(三荡村中荡组)
联系电话	0514-86821426 051486821428

产品详情

牌号	D311	离子型	阴离子交换树脂
酸碱性	碱性离子交换树脂	含量	100(%)

一、执行标准：q/321088gzx001-2003

二、理化性能指标

指标名称	d311
全交换容量mmol/g	6.5
体积交换容量mmol/ml	2.3
含水量%	48-58
湿视密度g/ml	0.60-0.75
湿真密度g/ml	1.10-1.16
粒度%	(0.315-1.25mm) 95.0
有效粒径mm	0.40-0.70
均一系数	1.6
磨后圆球率%	95
外观	乳黄色色球状颗粒
出厂形式	游离胺

三、使用时参考指标

1、ph范围：5-14

2、最高使用温度：0 -60

3、型变膨胀率%： 18

4、再生液浓度：naoh: 2-4%

5、工作交换容量：25 1500mmol/l(湿)

6、再生液用量：

vnaoh(2-4%)：v树脂=2-3:1

7、再生液流速: 4-6m/h

8、再生接触时间：约30-50min

9、正洗流速:15-25m/h

10、正洗时间：约30min

11、运行流速：15-45m/h

四、用途

主要用于食品、医学行业、生化药物提取、糖液脱色和药物脱色。

五、与国外对应牌号

美国：amberlite ira-68；德国：ap-49

六、包装形式

编织袋内衬塑料袋净重25kg