

D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

产品名称	D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
公司名称	扬州金珠树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:D301 离子型:阴离子交换树脂 酸碱性:碱性离子交换树脂
公司地址	扬州市江都区仙女镇双仙北路金珠路东首(三荡村中荡组)
联系电话	0514-86821426 051486821428

产品详情

牌号	D301	离子型	阴离子交换树脂
酸碱性	碱性离子交换树脂	含量	100(%)

一、执行标准：hg2165-91、dl519-93、sh2605.09-1997

二、理化性能指标

指标名称	d301	d301fc	d301sc
全交换容量mmol/g		4.8	
强型基团容量mmol/g		1.0	
体积交换容量mmol/ml		1.4	
含水量%		48-58	
湿视密度g/ml		0.65-0.72	
湿真密度g/ml		1.03-1.06	
粒度%	(0.315-1.25mm) 95.0	(0.45-1.25mm) 95.0	(0.315-0.63mm) 95.0
有效粒径mm	0.40-0.70	0.50	0.35-0.50
均一系数	1.60	1.6	1.40
磨后圆球率%		90	
外观		乳白色球状颗粒	
出厂形式		游离胺	

三、使用时参考指标

- 1、ph范围：1-9
- 2、最高使用温度：氢氧型 100 ；氯型 40
- 3、型变膨胀率%：(oh- cl-) 30
- 4、再生液浓度：hcl:2-4%;naoh: 2-4%
- 5、工作交换容量：25 1000mmol/l(湿)
- 6、再生液用量：
vhcl(2-4%): v树脂=2-3:1
vnaoh(2-4%)：v树脂=2-3:1
- 7、再生液流速: 4-6m/h
- 8、再生接触时间：约30-50min
- 9、正洗流速:15-25m/h
- 10、正洗时间：约30min
- 11、运行流速：15-45m/h

四、用途

主要用于高纯水制备，电镀含铬废水处理等。

五、与国外对应牌号

美国：amberlite ira-93、94；dowexmwa-1

六、包装形式

编织袋内衬塑料袋净重25kg