

## EMAA美国杜邦1825、1857离子聚合物 钠 共聚物

产品名称	EMAA美国杜邦1825、1857离子聚合物 钠 共聚物
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	25.00/件
规格参数	美国杜邦:15 g/10 min 1825:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

美国杜邦500p南宁代理商，pom美国杜邦500p南宁价格行情

美国杜邦500p桂林代理商，pom美国杜邦500p桂林价格行情

美国杜邦500p上海代理商，pom美国杜邦500p上海价格行情

美国杜邦500p杭州代理商，pom美国杜邦500p杭州价格行情

美国杜邦500p珠海代理商，pom美国杜邦500p珠海价格行情

美国杜邦500p中山代理商，pom美国杜邦500p中山价格行情

美国杜邦500p佛山代理商，pom美国杜邦500p佛山价格行情

美国杜邦500p江西代理商，pom美国杜邦500p江西价格行情

美国杜邦500p汕头代理商，pom美国杜邦500p汕头价格行情

美国杜邦500p潮州代理商，pom美国杜邦500p潮州价格行情

浙江pom 500p价格，义乌pom美国杜邦500p代理商 eva

220日本三井va含量28熔指150适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 密度:0.95 g/cm3

eva 260日本三井va含量28熔指6适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 密度:0.95 g/cm3

供应eva 250日本三井va含量28熔指25适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 热塑性树脂

eva 210日本三井va含量28熔指400适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 密度:0.95 g/cm3

eva 40w日本三井40w 油墨级eva 40w日本三井va含量40熔指65适合掺混树脂用 油墨专用  
热熔胶粘合剂原料 密度:0.97 g/cm3

沙林 (SURLYN) 包装树脂：EMAA美国杜邦1825、1857、2601B 通常作为食品接触或密封层采用软包装，沙林包装树脂是优化和高效率的吹膜挤出涂层。选择等级的各种证明，以满足特定的包装需求。杜邦沙林离子树脂是一个家庭的高性能乙烯共聚物含有部分抵消使用如锌，钠等金属盐类基团。其结果是离子键加强，增强的物理特性，与传统的热塑性塑料。对沙林杜邦公司的制造工艺能够高度定制的物业组合：突出的弹性，硬度和刚度广泛范围和优良的耐磨损和削减-所有高度高尔夫球应用可取的。沙林聚物可熔融加工使用传统注塑成型和压缩成型方法和设备，创造各种设计零件和仪表。由于其性能和加工性能的多功能性，沙林树脂已被广泛采用，在整洁或混合形式，为高尔夫球\*\*材质覆盖，防护罩，中间层和其他组件

物性信息：

基本信息

薄膜

流延薄膜

片材

FDA 21 CFR 177.1330(a)

粒子

吹塑薄膜

共挤出成型

片材挤出成型

物理性能额定值单位制测试方法

0.940

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)

1.3