

## EMAA美国杜邦PC-2000、1601-2LM香水瓶盖专用料

产品名称	EMAA美国杜邦PC-2000、1601-2LM香水瓶盖专用料
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:15 g/10 min PC-200:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

加工性等优点制成，具有良好的加工性、韧性和耐热性，可广泛应用于汽车格栅、仪表盘骨架、电子电器、电动工具外壳、健身器材等，是应用比较多的塑料合金。公司产品符合rohs、reach等欧盟对有害物质管控的要求。可根据客户具体要求提供定制化服务，是您\*\*\*\*的塑料改性加工企业。

产品详细介绍奇美奇美 abs pa-709同级别型号3sx 3xx(9) pa-705 pa-707 pa-707 bk pa-707(钛白) pa-717c pa-718 pa-726 pa-726m 奇美奇美 abs的其它级别高流动级 医疗级 挤出级 押出级 食品级 脱模级 阻燃级 阻燃增强级 阻燃耐高温级 增强级 水管配件 / 汽车前后扰流板 / 摩托车挡板 / 押出水管 / 安全帽. 超高耐冲击强度押管用

abs奇美奇美pa-7、高冲/防火阻燃级

abs奇美奇美pa-7、b高冲/防火阻燃级

abs奇美奇美pa-765a高冲/防火阻燃级

abs奇美奇美pa-766b 766高冲/防火阻燃级

abs奇美奇美pa-777b耐热

abs奇美奇美pa-777e超耐热级

abs奇美奇美pa-777d耐热

abs奇美奇美pa-768 pa-768r 透明级

沙林 (SURLYN) 包装树脂：EMAA美国杜邦PC-2000、1601-2LM理 通常作为食品接触或密封层采用软包装，沙林包装树脂是优化和高效率的吹膜挤出涂层。选择等级的各种证明，以满足特定的包装需求。杜邦沙林离子树脂是一个家庭的高性能乙烯共聚物含有部分抵消使用如锌，钠等金属盐类基团。其结果是离子键加强，增强的物理特性，与传统的热塑性塑料。对沙林杜邦公司的制造工艺能够高度定制的物业组合：突出的弹性，硬度和刚度广泛范围和优良的耐磨损和削减-所有高度高尔夫球应用可取的。沙林聚物可熔融加工使用传统注塑成型和压缩成型方法和设备，创造各种设计零件和仪表。由于其性能和加工性能的多功能性，沙林树脂已被广泛采用，在整洁或混合形式，为高尔夫球\*\*材质覆盖，防护罩，中间层和其他组件

物性信息：

基本物理	抗结块剂	
	冷却辊脱模剂	
特性	增滑剂 光滑性	
	抗结块性	
用途	食品接触的合规性 薄膜	
	流延薄膜	
机构评级	片材	
加工方法	FDA 21 CFR 177.1330(a) 吹塑薄膜	
	共挤出成型	
	挤出涂层	
	片材挤出成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.950
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		3.0
离子类型		Sodium
热性能额定值单位制测试方法		67
--		67
--		67

维卡软化温度	64.0
熔融峰值温度	95.0
挤出温度	135
料筒2区温度	160
料筒3区温度	185
料筒4区温度	185
料筒5区温度	185
接头温度	185
熔体温度	185 到 285
口模温度	185