

# 泰安新泰食品厂洁净地坪漆施工 附着力好强度高

产品名称	泰安新泰食品厂洁净地坪漆施工 附着力好强度高
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择)
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

优势说明：

耐压砂浆环氧树脂地坪漆适用范围：1.电子、电器、五金、机械厂；2.化学、药品、实验室；3.食品、纺织、超市、停车场。

详细说明：

耐磨型环氧树脂滚涂地坪表面形态：滚面，亮光型，丝光型，止滑型

厚度：0.5mm 1.0mm 2.0mm 3.0mm

耐磨型环氧树脂滚涂地坪特性：

平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油，抗撞击力强，抗化学药品，防潮防滑。

耐压砂浆环氧树脂地坪施工工艺：

- 1.防水处理：一楼地面需已做好防水处理；
- 2.素地处理：依素地状况做好打磨，修补，除尘；
- 3.环氧树脂底漆：采用渗透性及附着力特强环氧树脂底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 4.环氧树脂中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布。
- 5.环氧树脂批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

6.环氧树脂面漆：溶剂型环氧树脂面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

7.施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压，（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长）

相关参数：

### 环氧树脂地坪

干燥 表干 (h) 8

时间

实干(d) 24

抗压强度 (Mpa) 50

抗弯强度 (Mpa)

抗冲击性 (kgNaN)

附着力（级）	1
铅笔硬度（H）	2
耐磨性（g）	0.03(750g/1000r)
耐机油、柴油30天	无变化
耐10%硫酸20天	无明显变化
耐10%氢氧化钠20天	
耐甲苯30天	
使用年限	8-10年

