

# 南通市V型缺口冲击测试 U型缺口冲击检测

产品名称	南通市V型缺口冲击测试 U型缺口冲击检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	V型缺口冲击:U型缺口冲击检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### V型缺口冲击测试 U型缺口冲击检测

测试范围：

全焊透的对接焊缝。

冲击试样和试验应符合相关标准（GB/T2650）的要求。

冲击试验一般采用V型缺口试样，缺口可以开在焊缝金属或热影响区上。

VWT型试样表示缺口开在焊缝金属，VHT型试样表示缺口开在热影响区。

试样应在母材表面2mm以下沿焊缝垂直截取。每个规定部位，各截取一组（3个）试样。

热影响区缺口应距离融合线1~2mm，焊缝金属缺口则开在焊缝中心线上。

厚度大于50mm时，应取两组附加试样，一组取自焊缝金属，一组取自恰好位于中间厚度的热影响区或焊缝根部。

除非应用标准另有要求，冲击功一般应符合对应的母材标准，每组三个试样的平均值应满足规定的要求，单个值可以低于规定的低平均值，但不得低于该数值的70%。

对于异种刚接头，应用每侧母材热影响区的试样进行冲击试样。

用一个试件评定多个焊接方法时，冲击试样应取自每个焊接的焊缝金属和热影响区。