

蜜胺塑料粉(A5) 乔迪塑料有限公司

产品名称	蜜胺塑料粉(A5) 乔迪塑料有限公司
公司名称	溧阳市乔迪塑料有限公司
价格	11700.00/吨
规格参数	厂家(产地):乔迪塑料有限公司 牌号:JD,LG 用途级别:餐具标准
公司地址	中国 江苏 无锡市 健康路77号金宇305单元
联系电话	86 510 82711504/66880997/88868289 18914255670

产品详情

厂家(产地): 乔迪塑料有限公司 牌号: JD,LG

用途级别：餐具标准

我公司生产和出口蜜胺塑料，质量符合gb 13454-92标准：

蜜胺模塑粉melamine moulding compounds (gb 13454-92)

序号	项目	单位	mf1p-a	mf1p-b	试验方法	
1	外观		表面光亮平整、无气泡和裂缝，色泽和杂质符合标样。			
2	耐沸水（煮沸1小时）		表面无烂糊现象，允许有轻微褪色，允许有轻微皱皮。		gb 13454	
3	比重	d2525≤	1.6		gb 1033	
4	比容	ml/g,≤	3			
5	挥发性物质	%, ≤	4		gb 13455	
6	吸水性 (冷)	mg,≤	50		gb 1034	
	(热)		65			
7	模塑收缩率		0.50~1.00		gb 13454	
8	热变形温度	°C,≥	155		gb 1634	
9	流动性(拉西哥raschig)	mm	140~200		gb 13454	
10	冲击强度(缺口)	kJ/m2,≥	1.9		gb 1043	
11	弯曲强度	m pa,≥	80		gb 9341	
12	可提取甲醛	mg/l	10.0		gb 5009, 61-85	

模塑条件

模具温度	°C	150~160
模压	m pa	25~40
固化时间	min/mm	0.5~1.0

包装：一般以25kg塑料编织袋包装，内衬1~2层塑料薄膜袋。

贮存：应贮存在通风、干燥、阴凉的室内（<30℃）。

贮存期：自制造日期起为6个月，超过期限，应进行性能鉴定，合格者仍可使用。

运输：应避免受潮、受热、受污和包装破损。

用途：蜜胺模塑料以三聚氰胺甲醛树脂为基材，具有耐水性，耐高温，无毒性，色泽鲜艳，成型加工方便的特性，广泛用于各式餐具，容器，电气零件等成型品。