

# 宁波 环氧防腐玻璃鳞片涂料的基本参数

产品名称	宁波 环氧防腐玻璃鳞片涂料的基本参数
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

【产品组成】由环氧树脂、玻璃鳞片、颜填料、助剂、溶剂、固化剂等组成。本参数为理论值，实际施工时，应根据现场情况调整。本产品涂装后，7天内不得使用。以免胶凝。1.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。

技术性能：

颜色 灰色、漆膜平整

干燥时间 表干 4；实干 24

体积固体含量 约75%

柔韧性 1 mm

附着力 2级

冲击强度 50kgNaN

耐水性48h 不起泡、不脱落、不生锈

浸泡3%盐水168h 不起泡、不脱落、不生锈

物理参数及施工参考：

闪点 23

比重 约1.5kg/升

混合后适用时间 6小时

理论涂布率 7.5米<sup>2</sup>/升(干膜100微米计)

建议涂装道数 2道

复涂间隔时间 16小时后，超过3天应打磨

配套用漆 底漆用环氧防锈漆环氧、聚氨酯、丙烯酸、氟碳漆等高性能面漆

表面处理 底层面上应干燥，无油污、灰尘

施工环境 底材温度应高于露点3 以上,相对湿度85%以下,雨、雪天不宜施工

涂装方法 喷涂、刷涂

稀释剂（注：加入稀释剂将降低干膜厚度）环氧稀释剂5%-10%