

Ultramid B3EG3

产品名称	Ultramid B3EG3
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B3EG3 产地:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

华东地区一级供应商嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应PA6德国巴斯夫Ultramid 巴斯夫B3EG3原厂原包江浙沪一级代理,品种齐全,诚信经营,童嫂无欺,欢迎来电咨询订购,德国巴斯夫Ultramid PA6 B3EG3耐热稳定耐疲劳,耐油性;玻璃纤维15%增强材料,现货供应原厂原包。

PA6 Ultramid 巴斯夫B3EG3原厂原包江浙沪一级代理/PA6简介:

PA6又称尼龙6;聚己二酰己二胺;英文名:Polyamide 6,缩写 nylon6。PA6是PA系列中机械强度*、应用*广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

尼龙6及尼龙66的工程热塑性塑料系列产品的商品名称。尼龙为部分结晶的塑料,具有多种理想性能,尤其适合工程应用。它不仅具有高机械强度及硬度、耐热性高、良好的电绝缘性能,而且耐热及化学品、摩擦力低、急速运行能力好、耐磨、可降低噪声及震动,同时具有优良的加工性能。

根据特定的材料及所需等级,尼龙从环境中吸收潮气的的能力也不同。这与增塑剂的效果相同,即可以提高材料的断裂伸长及韧性,但降低了材料的强度和刚度。

Ultramid 巴斯夫B3EG3江浙沪一级代理原厂原包/PA6产品特性:

Ultramid 是BASF旗下半结晶型热塑聚酰胺产品系列的商标。该系列包括PA 6(Ultramid B)、PA 66(Ultramid A)、PA 6/6T(Ultramid T)以及基于特种共聚酰胺的品牌,如PA 66/6。由于性能*,Ultramid 已成为汽车、电气工程和机器结构领域中特种应用的不可或缺材料。

Ultramid融合了多种*吸引力的性能:

高强度和刚性;

*的韧性;

良好的弹性;

出众的耐化学性;

尺寸稳定性;

低蠕变;

出色的滑动摩擦性;

易于加工。

Ultramid 巴斯夫B3EG3 PA6原厂原包江浙沪一级代理德国巴斯夫/PA6注塑模工艺条件:

干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105 ,12小时的真空干燥。

熔化温度:260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。

模具温度:建议80 。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件,如果使用低于40 的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。

注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。

注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。

流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot t$ (这里 t 为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的*小直径应当是0.75mm。

Ultramid PA6 B3EG3德国巴斯夫江浙一级代理原厂原包/PA66应用领域用途:

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。

Ultramid B3EG3德国巴斯夫江浙沪一级代理原厂原包PA6,由于PA6产品型号多,就没有一一列出来了,如有需要请来电咨询订购!

Ultramid 巴斯夫b3eg3是15%玻璃纤维增强尼龙注塑级;

Ultramid B3EG6是30%玻璃纤维增强尼龙注塑级;

Ultramid 巴斯夫b3eg7是35%玻璃纤维增强尼龙注塑级;

Ultramid B3K是一个容易流动,快速处理稳定尼龙产品;

Ultramid 巴斯夫B3S易于流动,细晶注塑级非常快的处理;

Ultramid b3wg5与热老化性能25%玻璃纤维增强尼龙注塑级;

Ultramid 巴斯夫B3WG6是30%玻璃纤维增强,热稳定尼龙注塑级;

Ultramid表位是影响改性,黑色色素,增强PA6注塑成型;

Ultramid b3zg3是影响改性,15%的玻璃纤维增强尼龙注塑级;

Ultramid 巴斯夫B3ZG6冲击改性,30%的玻璃纤维增强尼龙注塑级;

Ultramid PA6 B3M6是30%的矿物增强尼龙注塑级;

Ultramid a3eg3是15%玻璃纤维增强尼龙66注塑级;

Ultramid PA66 A3EG6是30%玻璃纤维增强尼龙66注塑级;

Ultramid A3EG7是35%玻璃纤维增强尼龙66注塑级;

Ultramid a3hg2是10%玻璃纤维增强尼龙66注塑级;

Ultramid PA66 a3hg5是25%玻璃纤维增强尼龙66注塑级;

Ultramid 巴斯夫a3hg7是35%玻璃纤维增强尼龙66注塑级;

Ultramid 巴斯夫A3K是一种易于流动,黑色的色素,注塑级尼龙66;

Ultramid A3W易于流动,抗老化注射成型快速处理级热;

Ultramid 巴斯夫A3WG6是30%玻璃纤维增强尼龙66耐热注塑级;

Ultramid A3WG7是35%玻璃纤维增强尼龙66耐热注塑级;

Ultramid A3X2G5玻璃纤维增强注塑改进阻燃注塑级;

Ultramid 德国巴斯夫A3Z冲击改性和稳定的注塑级组件;

Ultramid a4h高耐热耐老化,介质粘度注塑级。

相关说明:正规的渠道进货,可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数,可开17%的增值税发票,所售物资均为原厂原包,同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺:秉承以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展,我们希望能够长期的与客户合作,所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!订购说明:货物送达后,请时间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会快速度解决问题。