

UBENylon 1030B

产品名称	UBENylon 1030B
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:日本宇部 型号:1030B 产地:日本
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应日本宇部UBE NYLON PA6 1030B原厂原包,江浙沪一级代理,品种齐全,诚信经营,童叟无欺,欢迎来电咨询订购。 UBE NYLON PA6日本宇部1030B高粘度,现货供应原厂原包。

UBE NYLON PA6日本宇部 1030B江浙沪一级代理原厂原包/PA6简介:

PA6品名:尼龙6或聚酰胺6,分子结构: $[-NH-(CH_2)_5-CO]_n-$,包含特性为:良好耐磨性、耐溶剂性和自润滑性,质轻、韧性好、热塑性、耐化学品和耐久性优;其为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物。PA6于1937年由德国BASF联营公司首先研究开发出来的,正式工业化生产是在1942年,PA6*主要应用领域其中于交通领域和电子电器行业。

日本宇部 1030B UBE NYLON PA6 江浙沪一级代理原厂原包/PA6特性:

聚酰胺玻纤增强材料可根据产品的特性要求添加玻纤含量在5-60%的范围,这类材料具有很好的强度、耐热性能、优良的抗冲击性能、良好的尺寸稳定性及低翘曲性等。为了满足在工业品方面的使用要求,增强聚酰胺材料应具备以下要求:

- 1.优异的强度和耐久性,优良的刚性和耐热性的结合
- 2.优异的着色性能,*的表面外观,能够适用于复杂的结构成型,并帮助设计开发者开发新造型产品
- 3.良好的加工性,优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松,使注塑件微型化
- 4.极高的热稳定性,能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡。

UBE NYLON PA6 原厂原包日本宇部1030B江浙沪一级代理/PA6工艺条件:

干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105 ,12小时的真空干燥。

熔化温度:260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。模具温度:建议80 。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件,如果使用低于40 的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。

注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。

注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。

流道和浇口:由于PA6的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的*小直径应当是0.75mm。

江浙沪一级代理UBE NYLON PA6 日本宇部1030B原厂原包日本宇部/PA6的典型应用领域:

- 1、汽车燃油输送管;2、汽车制动刹车管;3、空调管;4、空压设备软管;
- 5、电缆套工业用高压液压管;6、管快速接头;7、汽车防抱死系统螺线轴;
- 8、滑动机构精密齿轮;9、光缆护套。

由于PA6的综合性能优异,其应用相当广泛,具体有望远镜、食品容器、过滤器、机械工程零部件、汽车内饰件、航空领域、眼镜框、助听器、医用仪器、耐高温零件、近年来PA12在线缆方面的应用尤其突出,水量表和其他商业设备,电缆套,机械凸轮,滑动机构,光伏背板以及轴承等。

UBE NYLON PA6 日本宇部

1030B原厂原包江浙沪一级代理,由于PA6的产品型号多,就没有一一列出来了,如有需求请来电咨询订购!

PA6 日本宇部UBE Nylon 1013 IU50 尼龙6 欧洲 快的成型周期; 抗撞击性,高; 耐热性,高; 良好的成型性能; 良好的流动性; 超高韧性

PA6 日本宇部UBE Nylon 1013 NW8 尼龙6 欧洲 中等硬度; 良好的流动性; 韧性良好

PA6 日本宇部UBE Nylon 1013B 尼龙6 北美洲 减震; 刚性,高; 抗撞击性,良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性,高; 脱模性能...

PA6 日本宇部UBE Nylon 1013IU50 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 抗撞击性,良好; 热稳定性

PA6 日本宇部UBE Nylon 1013NW8 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 低粘度; 快的成型周期

PA6 日本宇部UBE Nylon 1015 GNKF 尼龙6 欧洲 优良外观; 可焊接; 良好的成型性能; 良好的流动性

PA6 日本宇部UBE Nylon 1015 UC2 尼龙6 欧洲 优良外观; 可焊接; 热稳定性; 良好的成型性能

PA6 日本宇部UBE Nylon 1015GC3 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东

PA6 日本宇部UBE Nylon 1015GC6 尼龙6 北美洲 减震; 刚性,高; 抗撞击性,良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性,高; 自润滑;...

PA6 日本宇部UBE Nylon 1015GC9 尼龙6 北美洲 减震; 刚性,高; 抗撞击性,良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性,高; 自润滑;... 金属取代

PA6 日本宇部UBE Nylon 1015GNKF 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 可焊接; 流动性高; 热稳定性

PA6 日本宇部UBE Nylon 1015GU6 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 热稳定性

PA6 日本宇部UBE Nylon 1015GU9 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 热稳定性

PA6 日本宇部UBE Nylon 1015GX78V 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 抗紫外线性能良好; 热稳定性

PA6 日本宇部UBE Nylon 1018I 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 抗撞击性,高

PA6 日本宇部UBE Nylon 1022 C2 尼龙6 欧洲 可加工性,良好; 清晰度,高; 粘度,高; 阻隔树脂; 食品接触的合规性 薄膜

PA6 日本宇部UBE Nylon 1022 FDX99 尼龙6 欧洲 中等粘性; 低光滑性; 可加工性,良好; 成核的; 清晰度,高 薄膜

PA6 日本宇部UBE Nylon 1022 MT2 尼龙6 欧洲 中等粘性; 可加工性,良好; 清晰度,高; 良好的柔韧性; 高强度 单丝

PA6 日本宇部UBE Nylon 1022 T 尼龙6 欧洲 中等粘性; 可加工性,良好; 清晰度,高; 高强度 单丝

PA6 日本宇部UBE Nylon 1022B 尼龙6 北美洲 中等粘性; 减震; 刚性,高; 抗撞击性,良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性,高... 单丝

PA6 日本宇部UBE Nylon 1024JI 尼龙6 欧洲 冲击改性; 可加工性,良好; 抗撞击性,高; 耐燃油性 燃料管线

PA6 日本宇部UBE Nylon 1030 B 尼龙6 欧洲 可加工性,良好; 粘度,高; 通用; 食品接触的合规性 片材; 管件; 薄膜

PA6 日本宇部UBE Nylon 1030B 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 粘度,高

PA6 日本宇部UBE Nylon 1030J 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 良好的柔韧性

PA6 日本宇部UBE Nylon 1030U2 尼龙6 亚太地区; 北美洲; 拉丁美洲; 欧洲; 非洲和中东 热稳定性。

本公司经江苏、浙江、上海地区为基准,积极开拓市场,业务辐射全国,并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系,主要代理瑞士EMS、沙特SABIC、南韩锦湖、韩国LG、美国伊士曼、日本三菱、日本东丽、日本帝人、日本住友、日本出光,德国朗盛,德国巴斯夫并与沙特SABIC,LNP,杜邦,拜耳、BASF、

宝理等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系,主要经营产品如下:

一、尼龙系列:PA6、PA66、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。

二、工程塑料:PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PBT、PET、ASA、AES、CA等

三、特殊塑料:LCP、PPS、PEI、PPA、TPX、EVOH

四、合成橡胶:TPU、TPE、TPEE、TPR、SBS、SEBS、TPV、EVA.

五、塑胶原料导电系列、塑胶原料抗静电系列、塑胶原料加铁氟龙系列、塑胶原料加铁氟龙加玻纤系列、塑胶原料加铁氟龙加碳纤系列、塑胶原料加碳纤系列。

嘉博塑化有限公司专业销售供应UBE NYLON PA6 日本宇部 1030B原厂原包江浙沪一级代理,日本宇部PA6品种齐全,原厂原包,杜绝一切副牌,假料,水口料以次充新。更多关于嘉博塑化有限公司供应商供应PA6等工程塑料的详细信息,欢迎来电咨询订购,期待与你的合作,共创双赢。