

晋城基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称	晋城基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

晋城基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

晋城注浆加固

晋城地基注浆加固

晋城基础注浆加固

晋城高压注浆加固

晋城路面注浆加固

晋城设备基础注浆加固

晋城晋城高速公路注浆加固

晋城桥头注浆加固

晋城地基下沉注浆加固

晋城基础下沉注浆加固

晋城路面下沉注浆加固

晋城地基灌浆加固

晋城基础灌浆加固

晋城路面灌浆加固

晋城地基沉降注浆加固

晋城基础沉降注浆加固

晋城路面沉降注浆加固

地基的稳健状态是建筑安全的前提，于是，我们就很有必要做好检查地基稳固的考虑，确保地基加固的进行。当然，进行地基加固的方法有很多，例如夯实、换填、加筋等，这些办法都是依据现场地基的情况而选择。对于软土地基，我们通常便会采取注浆的方法施工。

1、对软弱土处理，可选用以水泥为主剂的浆液，也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下，不应采用单液水泥浆液。

2、注浆孔间距可取1.0-2.0m，并应能使被房屋加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。

3、浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中，浆液的初凝时间宜为5-20min；在粘性土地基中，宜为1-2h。

4、注浆的量以及注浆的有效范围都需要注意，不能随意注入，要依据现场进行的注浆试验来确定。如果你是在粘性的土地基时，那么根据经验说其注入率为百分之15到百分之20左右，而覆盖在注浆点上的土层厚度则应大于2m。

5、在砂土中时，考虑到劈裂注浆的注浆压力，通常应控制在0.2-0.5MPa内；如果在粘性土中时，其注浆压力则控制在0.2-0.3MPa。对于压密式注浆，如果是选用水泥砂浆作为浆液时，其坍落度应控制在25-75mm内，而注浆压力则为1-7MPa。而如果其坍落度较为小数的话，注浆压力可以取上限值。如果采用的是水泥水玻璃双液快凝浆液时，那么注浆压力应该要小于1MPa。