

滨湖区非洲花梨木检验 菠萝格树种检测 切片分析检测

产品名称	滨湖区非洲花梨木检验 菠萝格树种检测 切片分析检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

巴花木纹

巴花是纹理交错明显，带有浅棕色条纹

其木质坚实，色彩鲜艳，纹理或隐或现，不静不喧，质地温润，清晰美丽，木结花纹圆晕如钱。在漆饰后的弦面或近弦面上木射线明显，弦切面木射线斑纹亦明显。

横断面：心边材区别明显。心材红褐色，常具紫色条纹。边材白色，宽5~8cm。生长轮略明显。

树皮：厚0.5~1.5cm，质硬脆，不易折断、剥落。外皮灰褐色至灰白色；皮孔明显；外皮呈圆形小鳞片状脱落，残留卵圆形浅凹坑。内皮深棕褐色；树皮受伤后会流出红色胶质。

材性：具光泽；具不愉快气味。纹理直至略交错；结构细而均匀；质量硬；强度高；干缩大。加工容易，刨切、车旋、握钉、油漆以及胶黏性能均好。耐腐，抗白蚁。干燥较快，无缺陷。气干密度0.88~1.10g/cm³。

木材用途

巴花以其纹理漂亮，具光泽，无特殊气味；板材宽且顺直，木质硬，强度高，适合雕刻，在广式家具中使用较多。用该材料做的大柜或者写字台等独板、独面比较多，深受人们的喜欢。适用于豪华家具、刨切薄木、细木工、装饰单板、地板、乐器、雕刻、建筑、枕木、生活器具等。

识别要点

外皮呈圆形小鳞片状脱落，脱落后残留卵圆形浅凹坑。树皮受伤后会流出红色胶质。管孔稀少，不大。心材红褐色带紫色条纹。

非洲花梨，又因其心材颜色比其他花梨木要浅，又被称作非洲黄花梨。紫檀心材颜色为紫红褐色至红褐色，带深色条纹。弦切板上可见明显的波痕。木材为散孔材，半环孔材倾向明显。与花梨木类其他树种的区别在于，紫檀几乎无香气。

容易混淆的树种：

1.格木：心材为黄白色，木射线不叠生，弦切板无波痕。

2.缅茄：市场俗称为菠萝格，木材无香味，材身棕眼多而长，无波痕，横切面磨光薄壁组织呈翼状，似鸟眼。

3.亚花梨木类：亚花梨木是指密度不足 0.76g/cm^3 的紫檀属其他木材，不一定是产于非洲；也不是产于非洲的就一定是亚花梨。紫檀虽然也俗称非洲花梨，但并不能等同于亚花梨木。