

40Cr钢板 40Cr合金板 40Cr钢管

产品名称	40Cr钢板 40Cr合金板 40Cr钢管
公司名称	上海淦南特钢有限公司
价格	5850.00/吨
规格参数	
公司地址	上海宝山区铁山路1050弄（巨丰商务）2号楼415室
联系电话	021-66799220 13764673278

产品详情

40Cr-合金结构钢 40Cr合金板咨询热线：021-66799220

40Cr是我国我国GB的标准钢号，40Cr钢是机械制造业使用最广泛的钢之一，该钢适于制作中型塑料模具。40Cr现货 40Cr钢板 40Cr合金板 40Cr钢管 40Cr性能 40Cr化学成分 40CR现货

40CR钢板 40CR合金板 40CR钢管 40CR性能 40CR化学成分 40Cr

10*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 15*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 20*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 25*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 30*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 35*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 40*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 50*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 60*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 70*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 80*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 90*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 100*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 120*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售 40Cr 150*1.8-2.2米-4020*6000*18000 合金板--柳钢产 可切割零售

产品简介：40Cr化学成分：钢号 C Si Mn Cu Cr P S Ni

40Cr 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10 40Cr标准:GB/吨 3077-1999及GB/吨 17107-1997

40Cr性能：是最常用的合金结构钢，抗拉强度、屈服强度及淬透性均比40号钢高，但焊接性有限，有形成裂纹的倾向，焊前应预热到100-150℃，一般在调制后状态下使用，还可以进行碳氮共渗和高温表面淬火处理。40Cr用途：这种钢经调质后用于制造承受中等负荷及中等速度工作的机械零件，如汽车的转向节、后半轴以及机上的齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶尖套等；经淬火及中温回火后用于制造承受高负荷、冲击及中等速度工作的零件，如齿轮、主轴、油泵转子、滑块、套环等；经淬火及低温回火后用于制造承受重负荷、低冲击及具有耐磨性、截面上实体厚度在25mm以下的零件，如蜗杆、主轴、轴、套环等；经调质并高温表面淬火后用于制造具有高的表面硬度及耐磨性而无很大冲击的零件，如齿轮、套筒、轴、主轴、曲轴、心轴、销子、连杆、螺钉、螺帽、进气阀等。

此外，这种钢又适于制造进行碳氮共渗处理的各种传动零件，如直径较大和低温韧性好的齿轮和轴。

40Cr热处理规范及金相组织：热处理规范：淬火850℃，油冷；回火520℃，水冷、油冷。

交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。

上海浚南实业有限公司 EMAIL:shhuinan@126.com TEL:021-66799220 QQ: 1667213751 MOB:13764673278
李小姐