

PA66 Durethan A 30 S

产品名称	PA66 Durethan A 30 S
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:A 30 S 产地:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

PA66 Durethan A 30 S

温馨提示:因塑料行情波动频繁,网页上的报价会与当天实际报价有差异,以上报价只为网站之需要,当日*价格行情,请用QQ或来电来邮咨询!谢谢!

PA66 A 30 S 是什么塑料说明;

俗称尼龙(Nylon),它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。

PA66 A 30 S 塑料的特点如下;

A:具有优良的力学性能。尼龙的机械强度高,韧性好。。

B:具有自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好酌自润性,摩擦系数小。

C:优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高,可在150℃下长期使用...。玻璃纤维增强后,其热变形温度达到250℃以上。

D:优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高,耐击穿电压高,是优良的电气、电器绝缘材料

E:优良的耐气候性。

PA66 A 30 S 塑料的优点;

- 1、具高抗张强度;
- 2、耐韧、耐冲击性特优;
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;
- 4、低温特性佳;
- 5、具自熄性;

PA66 A 30 S 塑料的应用如下;

主要用于汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造业、电线电缆通讯业、薄膜及日常用品。用于汽车工业的尼龙约占尼龙总消费量的1/3。主要是利用尼龙树脂密度小和优良的综合性能,以适应汽车轻量节能的要求。特别是利用它的机械强度较好、耐磨、耐油、自润滑等特点,制造各种轴承、齿轮、滑轮、输油管、储油器、耐油垫片,保护罩、支撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热器水室、制动管、发动机罩、车门把手等。

PA66 A 30 S 加工工艺如下;

干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。如果储存容器被打开,那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105 ,12小时的真空干燥。

熔化温度:260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。

模具温度:建议80 。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件,如果使用低于40 的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。

注射压力:通常在750~1250bar。

注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的*小直径应当是0.75mm。

交易说明;

1.25kg起订,部分材料可以散卖,一吨以上含运费。

2.全国发货,省内货到付款,省外款到发货,也可付一部分订金,当天发货。

3.本公司所售原料均原厂原包,假一赔十。

4.我们与顺丰速运,德邦物流,天地华宇,安能物流,百世物流等等,建立良好的合作关系。

5.广东省内当天可以到达,外省3天或4天可以到,为客户节约运输时间。

我司所销售服务范围广，（上海市，天津市，重庆市，江西省，山东省，河南省，湖北省，湖南省，广东省，海南省，四川省，贵州省，云南省，河北省，山西省，辽宁省，吉林省，黑龙江省，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，陕西省，甘肃省，青海省，新疆乌鲁木齐等等偏远地区。）国内我司均可送货到厂或自提！