

海绵防霉剂M-8

产品名称	海绵防霉剂M-8
公司名称	东莞市广思远聚氨酯材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广思远 型号:海绵防霉剂M-8
公司地址	东莞市桥头镇万金高新产业园
联系电话	0769-87787986 13826972119

产品详情

海绵防霉剂M-8

简介：应用于水基材料，要达到优异的防霉效果，防霉剂M-8是必不可少的。在易发霉地区长期暴晒实验表明，防霉剂M-8较之传统含汞或不含汞的防霉剂有着无可比拟的防霉效果。M-8在已干漆膜中有异常优越的稳定性，在过去二十年中，美国市场上加有M-8的数百万加仑的涂料从未出现诸如发黄、脱色、灰化、开裂等不良现象。防霉剂M-8有其它防霉剂无可比拟的性能，下面将其较显著优点稍作说明：有效杀菌—防霉剂M-8对霉菌有极强的杀灭能力，活性范围广，且有效用量较一般防霉剂低。通用性强—防霉剂M-8几乎可用于所有漆中：丙烯酸类、聚醋酸乙烯酯类及其它乳液中；溶剂型油漆及醇酸漆中。使用简便—防霉剂M-8为液态，因此易于加入乳胶及油漆配方中。低毒害性—广泛的毒性测试结果表明，在规定使用量下，防霉剂的毒性是很低的。

理化特性：活性物质 n-辛基-异噻唑啉酮

外观 琥珀色液体
活性成分含量
45% (*小值)

粘度
40cP载体 丙烯醇

比重 1.034
储存稳定性 优异

颜色 (VCS) 15 (*大)

使用指导：防霉剂M-8在涂料中的使用量与许多因素有关，如：环境气候条件、漆的种类以及应用时的表面情况、涂层要求等等，防霉剂M-8应在调漆时加入：一般先将防霉剂M-8与丙二醇及成膜助剂混合，然后慢慢充分搅拌加入，再加入增稠剂。一般用量为产品重量的0.1~0.3%。要使防霉剂M-8达到量佳防霉效果，有几点需要特别注意：1. 配方的pH值须低于或等于9.5。2. 避免或减少滑石粉填充料用量，但应符合需求性能。3. 避免加入硫化物。4. 避免使用大量表面活性剂、增稠剂及其它能减少防湿的助剂。5. 使用ZnO可增强防霉效果。