

聚氨酯双组份密封胶

产品名称	聚氨酯双组份密封胶
公司名称	长春中空玻璃密封胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吉林省长春市绿园区西新大开原
联系电话	13596428305

产品详情

产品别名：聚氨酯双组份密封胶亦称双组份聚氨酯中空玻璃密封胶，双组份聚氨酯密封胶，双组份聚氨酯胶，中空玻璃聚氨酯双组份密封胶，中空玻璃聚氨酯双组份胶，聚氨酯中空玻璃密封胶，聚氨酯中空玻璃胶，中空玻璃聚氨酯密封胶，中空玻璃聚氨酯胶，中空玻璃密封胶，中空玻璃胶，中空玻璃黑白胶，黑白胶等。 使用方法：1、基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。2、填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求3、嵌填聚氨酯密封膏：按产品A：B=1：1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。4、为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。 注意事项：1、适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、密封膏贮存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，有效期一年。 使用说明：1：表面清理 被粘材料表面必须清洁、干燥、无污物2：混合工艺 A:B两组份配比范围是A:B=100：(10-12)可通过调整A.B两组份的比例来调节密封胶的固化速度(b组份量越大,固化速度越大,)混合应均匀,无色差。3：涂胶工艺:需沿同一方向涂胶,以防气泡裹入胶中,影响中空玻璃密封性能。 包装说明：中桶包装: A组份30Kg B组份3Kg 贮存运输：本品宜储存在阴凉、干燥、通风处，储存期为12个月。 详细内容：请咨询：长春中空玻璃密封胶有限公司，宋丹（经理），手机13596428305，电话043187097034。