

## TPU美国Lubrizol58315 电缆护套

产品名称	TPU美国Lubrizol58315 电缆护套
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	58315:耐水解级 食品接触级 Lubriz:耐磨级 电缆护套 美国:芳香型 电缆电线用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

### 产品详情

# Estane 58315 TPU

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

产品说明：

Type: Polyether Thermoplastic Polyurethane (TPU)Special Feature: Hydrolysis resistance, low temperature performance with a wide processing windowProcesses: Extrusion: Blown, Flat Die Cast Film, Injection and Cable Jacketing

物性信息：

基本信息

可加工性，良好

耐低温

用途

耐水解性  
Blown Film

电缆护套

	电线电缆应用	
机构评级	流延薄膜 FDA 21 CFR 177.1680	
RoHS 合规性	FDA 21 CFR 177.2600 RoHS 合规	
外观	半透明	
形式	粒子	
加工方法	吹塑薄膜	
	电线&线缆挤出成型	
	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.12
硬度额定值单位制测试方法		85
机械性能额定值单位制测试方法 (0.100g, H-18 转轮)		37.0
弹性模量额定值单位制测试方法		14
拉伸应力		
应变, 0.762 mm		6.20
300%应变, 0.762 mm		10.3
抗张强度 (断裂, 0.762 mm)		48.3
伸长率 (断裂, 0.762 mm)		570

撕裂强度 0.762 mm 1	85.3
开裂	26
热稳定性能值单位制测试方法	-50.0
熔融温度	135
Kofler Melting Temperature	145
雾度性能额定值单位制测试方法	1.8
挤出速度值单位制	104
干燥时间	2.0 到 4.0
建议的大水分含量	0.020
料筒1区温度	171
料筒2区温度	177
料筒3区温度	182
料筒4区温度	193

接头温度 193

熔体温度 185

口模温度 193

挤出说明 20-40-80 mesh Dew Point: -40 ° C

备注 C 模具

2. between glass

TPU美国Lubrizol58315 电缆护套

TPU美国Lubrizol58315 电缆护套