

# 水解水溶性uv胶玻璃水晶珠宝电子加工用无影胶

产品名称	水解水溶性uv胶玻璃水晶珠宝电子加工用无影胶
公司名称	义乌市耀威工业材料有限公司
价格	180.00/瓶
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业区四通西路51号
联系电话	86-057985860402 15372969502

## 产品详情

水解uv胶水溶性uv胶

uv水解胶uv水溶胶

8002水解uv胶是特殊的可在水中解胶的紫外线固化胶。产品广泛应用于玻璃、水晶、珠宝、光学镜片、高档工艺品、电子加工等产业研磨制造过程中的暂时性粘接或覆盖。可使用水解uv胶将欲加工之玻璃基材，晶圆体，光学镜片等固定，完成加工后，进行水解，得到加工后的产品。

特点 硬化物具有硬脆及低收缩率的性质，快速固化适于机械加工；硬化物具高度吸水性，易于在水中解胶。

用法：本品涂胶前，待粘接面必须完全干净干燥，涂胶后合拢粘接面，用力挤压以使胶层分布均匀并排出气泡，置于波长320-380 μ m紫外线灯下数秒钟即可定位，继续照射一定时间即可达到最大强度。紫外线灯强度愈高，固化时间愈短

水解方法：将uv胶固定加工后的部件浸泡于自然水中，视环境、涂布情况等因素脱离时间不等。加温可加速水解脱离。

技术指标

外观：透明浅黄色

气味： 温和

粘度： 10-25cps

折射率： 1.51  
astm d-1218

固化能量 (mj/cm<sup>2</sup>) 2000

剪切力: 16—24 n/mm<sup>2</sup>

拉力： 15—22 n/mm<sup>2</sup>

断裂拉力： 1,500psi astm  
d-638

弹性系数： 33,000psi astm d-638

断裂伸长率： 54% astm  
d-638

硬度： d74  
astm d-2240

吸水性(24小时)： 24%

沸水吸水性(2小时)： 37%

线性收缩率： 1.7%

注意事项：

- 1、本品含有甲基丙烯酸及其酯类单体，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查，皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 2、本品应在阴凉干燥处保存，剩胶不可倒回原包装。
- 3、储存期：一年