热风整平助焊剂 喷锡助焊剂

产品名称	热风整平助焊剂 喷锡助焊剂
公司名称	东莞市华源电子材料有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇旗岭工业区
联系电话	0769-87786481 13712491688

产品详情

HY-9001**无铅喷锡助焊剂**

HY-9001喷锡助焊剂是新一代水溶性热风整平助焊剂，适用于无铅印制板热风整平工艺，具有助焊性能好，水溶性优良，烟雾小，锡料均匀，结合力好，离子污染度低。

主要特点：

1. 不含松香类物质，整平后印制板具有较高的表面绝缘电阻；
2. 酸度低、活性强、有效活化铜箔表面，保证焊料的完全润湿；
3. 水溶性好，整平后印制板容易水洗，可以完全清除残余焊剂；
4. 使用烟雾很小，无刺激性异味；
5. 离子污染小，不污染版面；
6. 适用于小孔径，高密度SMT用印制板的生产。

物理参数

1. 外 观：无色或浅黄色粘稠液体
2. 比 重: 1.10±0.05 g/cm3（200C）
3. 粘 度：80-200mpa.s
4. PH值：0.5—1.1
5. 闪 点：>3000C

工艺参数

1.焊料温度　2500C—2700C

2.热风温度　2800C—3200C

3.风刀压力　3-3.5Kgf/cm2

4.浸焊时间　2—7秒

操作方式：

1. 印制板在涂助焊剂前须经清洁处理，原液使用，无需稀释；
2. 涂覆方式：浸涂、喷淋、辊涂或刷涂。