

现货供应PC台湾奇美 PC-110U 透明 抗紫外线 照明灯具 汽配原料

产品名称	现货供应PC台湾奇美 PC-110U 透明 抗紫外线 照明灯具 汽配原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	台湾奇美:华东一级经销
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	流动系数	300 ,1.2kg	ASTM D1238	10	g/10min
	比重		ASTM D792	1.20	
	吸水率		ASTM D570	0.2	%
	成型收缩率	- Parallel	ASTM D955	0.5-0.7	%
		- across	ASTM D955	0.5-0.7	%
机械性能	曲折率		ASTM D542	1.585	
	引张强度	23	ASTM D638	630	kg/cm2
	延伸率	降伏点 23	ASTM D638	6	%
		破断点 23	ASTM D638	110	%
	弯曲强度	23	ASTM D790	920	kg/cm2
	弯曲模量	23	ASTM D790	24000	kg/cm2
	Izod缺口冲击	- 1/4	ASTM D256	15	Kg.cm/cm
	强度	- 1/8	ASTM D256	87	Kg.cm/cm
	洛氏硬度		ASTM D785	77	M
	压缩强度		ASTM D695	780	kg/cm2
电气性能	体积电阻率		ASTM D257	3	× 10 ¹⁶ cm
	介电常数	- 60Hz	ASTM D150	2.95	
		- 106Hz	ASTM D150	2.9	
	绝缘破坏强度	1.6mm	ASTM D149	30	KV/mm
	耐电弧性		ASTM D495	110	sec
热性能	热变形温度	- 4.6kg/cm ²	ASTM D648	136	
		- 18.6kg/cm ²	ASTM D648	125	

	软化点温度		ASTM D1525	148	
	线膨胀系数	40-100	ASTM D696	6-8	× 10 ⁵ cm/cm/
	热传导率		ASTM C177	0.2	W/m
	阻燃性	-	UL94	V-2	
		1.5mm	UL94	V-2	
		3.0mm	UL94	V-2	
光学性能	全光穿透率	3mm	ASTM D1003	89	%
	烛度		ASTM D1003	< 0.8	%